

StoCrete SM

Effektiv betongrenovering
med snabbblagningsbruk.



Betong



Snabbhärdande
lagningsbruk



Med snabbblagningsbruket StoCrete SM kan arbetsmomenten reduceras och väntetiderna förkortas. Jämfört med traditionella lagningsystem kan man spara upp till 35 % av arbetstiden och förkorta upp till 60 % av väntetiden. Produkten har brett användningsområde och uppfyller alla krav på en bra betonglagning. Hos StoCrete SM P är även korrosionsskydd integrerat.

Alla fördelar på en gång

- StoCrete SM och StoCrete SM P är polymermodifierade snabbblagningsbruk för både lagning och finspackling av byggnadsdelar av betong, armerad betong och lättbetong.
- Mångfaldigt användbar på alla ytor, vid hörn och kanter.
- Problemfritt att arbeta underifrån och upp.
- Kan appliceras upp till 40 mm skiktjocklek i ett arbetsmoment.
- Ingen extra slamma som vidhäftare behövs.
- Med StoCrete SM P behövs inte separat korrosionsskydd.
- Enkelt och snabbt att blanda med vatten
- Förberedande av underlaget sker efter behov, till exempel blästring eller högtryckstvätt.
- Efter avslutad ytskyddsbehandling (filtning) och en kort härdningstid appliceras förseglingen eller beläggningen.



StoCrete SM finns som 20 kg-säck och i praktisk förpackning på 5 kg.

Se anvisningar på nästa sida för ytspackling/partiell lagning på ytan samt för lagning av hörn, kanter etc.

Partiell lagning på ytan eller ytspackling



För att skydda armeringen appliceras det mineraliska korrosionsskyddet StoCrete TK två gånger. Den andra appliceringen görs minst 24 timmar före lagningen. Vid användning av StoCrete SM P utgår detta arbetsmoment då korrosionsskydd redan finns integrerat i produkten.



Fukta underlaget före applicering av bruket. StoCrete SM (P) arbetas intensivt in i skadestället. Därefter fylls alla skador ut, lägg på med lite överskott.



Den lagade ytan anpassas efter en kort väntetid till byggdelen. Ta bort överskott.



Stora ojämnheter på ytan kan lätt utjämnas med finspackling med StoCrete SM (P).



Till sist filtas den lagade ytan för att anpassas till den ursprungliga. Den fint strukturerade ytan ger idealiska förutsättningar för en varaktig försegling eller beläggning.

Lagning av skador (hörn, kanter, etc)



Fukta underlaget före applicering av bruket.



StoCrete SM (P) arbetas intensivt in i skadestället. Därefter fylls alla skador ut, lägg på med lite överskott.



Den lagade ytan anpassas efter en kort väntetid till byggdelen. Ta bort överskott.



Till sist filtas den lagade ytan för att anpassas till den ursprungliga. Stora ojämnheter i ytan kan lätt utjämnas genom finspackling med StoCrete SM (P).



Den fint strukturerade ytan ger idealiska förutsättningar för en varaktig försegling eller beläggning.

Bild framsida

Kaknästornet, renovering 2014.
Byggherre: Teracom AB
Entreprenör: Klätterservice AB
Produkter: StoCrete TK
StoCrete SM
Foto: Klätterservice AB

Med största möjliga säkerhet och högsta möjliga kvalitet har Klätterservice rustat Kaknästornet för framtida blåsväder. Utrustade med gedigna klätterkunskeper, yrkesskicklighet och produkter från Sto, slutförde yrkesklättrarna det svindlande uppdraget åt Teracom.



Kontakta oss

Sto Scandinavia, Box 1041, 581 10 Linköping
013-37 71 00, kundkontakt@sto.com
www.sto.se