

StoCrete RM F

Snabblagningsbruk för golv

Betongrenovering och
betongskydd




Lagningsbruk

Med vårt snabbhärdande lagningsbruk StoCrete RM F kan du enkelt åtgärda skador i golvbruk och betong och justera ojämnheter. Med bruket kan du utforma hålkälar och sluttande kilar samt utjämna höjdskillnader.

StoCrete RM F härdar snabbt och är därför tidigt belastningsbar och kan överarbetas efter kort tid. Produkten är lämplig för användning på balkongplattor, källargolv, trappor eller industrigolv och uppfyller villkoren enligt klass R3 i EN 1504-3.





- 1 Betongunderlag
- 2 Lagning
- 3 Spackling
- 4 Grundning
- 5 Beläggning

Systemlösning med ytbeläggning

- 1) Förbehandling av underlag,
ev korrosionsskydd vid friliggande armering
- 2) Lagning med StoCrete RM F,
lokal lagning: 2-40 mm
- 3) Spackling på ytor 2-20 mm
- 4) Grundning
- 5) Beläggning

Så här gör du

Se produktens tekniska faktablad för kompletta instruktioner om applicering. Bilderna och beskrivningen nedan visar på enkel och snabb bearbetning för ett lyckat resultat.

1. Förbehandling av underlag

Fukta skadestället tillräckligt innan produkten appliceras. Viktigt: Vid tidpunkten för applicering, ska underlaget endast vara lätt fuktigt.

2. Lagning

Förspackla den lokala skadan med StoCrete RM F och utför sedan lagningen vått i vått. Applicera manuellt med murslev eller spackel.

3. Spackling på ytor

Vid användning som finspackling, görs en skrapspackling för att täta porer och luftblåsor. Applicera StoCrete RM F vått i vått i lämplig skiktjocklek för att säkerställa vidhäftningen. Glätta slutligen ytan. Jämna ut spackeldragen med svamp. Tillsätt inget extra vatten.

4. Efterbehandling

- a) Täck med folie eller matta
- b) Spruta med vatten
- c) Kemisk efterbehandling

Fördelar

- Mycket god vidhäftning på betongunderlag
- Mycket hög stabilitet
- Separat vidhäftare är inte nödvändig
- Snabbhärdande
- Snabbt överarbetsbar
- Ogenomtränglig för vatten
- Frost-/tösaltbeständig

Kontakt

Sto Scandinavia, Box 1041, 581 10 Linköping
013-37 71 00, kundkontakt.se@sto.com
www.sto.se

