

StoCrete B 100

Bultbruk för krävande miljöer

Betongrenovering och
betongskydd



StoCrete B 100 är ett bruk för förankring av bultar i berg, utvecklat för bergrum och tunnlar där belastningen från korrosion, klorider och frost är stor.

Produkten uppfyller:

- EN 206 exponeringsklasser XC4, XS3, XD3, XF4, XA3
- EN 1504-6 Standard för förankring av ståldelar i betong
- AMA Anläggning

Det är ett färdigblandat torrbruk som är tillverkningskontrollerat. Det behövs inga tillsatsmedel, endast vatten tillsätts på plats. Pumpbar utan filler samt lättflytande vid lågt VCT (0,26–0,30).

StoCrete B 100 produceras i vår anläggning i Linköping.



Om produkten

Innehåller Infracement (CEM I 42,5 N SR 3 MH/LA) som är sulfat-resistent och som har låg värmeutveckling/låg alkalireaktivitet, vilket innebär kvalitet för långsiktig beständighet.

Längst ner till höger finns en länk direkt till StoCrete B 100 i produktkatalogen på vår hemsida. Där finns produktspecifik EPD under rubriken "Hållbarhetsdokumentation".

Miljöbedömningar



För aktuella miljöbedömningar i BASTA etc. se förteckning på www.sto.se/s/hallbarhet/produktbedomningar

Maskiner för pumpning

StoCrete B 100 blandas i tvångsblandare och pumpas i borrhål eller genom bergbulten. Genom vår StoSilo Maskinteknik finns möjlighet att hyra maskiner för detta.

Direktleverans från Linköping

StoCrete B 100 levereras i säck om 20 kg eller som big bag på 1 000 kg direkt till byggarbetsplats från vår produktionsanläggning i Linköping.



Kontakta oss

Sto Scandinavia, Box 1041, 581 10 Linköping
013-37 71 00, kundkontakt.se@sto.com
www.sto.se



KONTAKTINFO



STOCRETE B 100