

StoCrete R 40

Reparationsbruk med högsta prestanda

Betongrenovering och
betongskydd



StoCrete R 40 är ett cementbaserat reparationsbruk som har använts i drygt fyra decennier. Den långa erfarenheten gör produkten mycket beprövad och robust – ett tryggt val där hög hållfasthet och beständighet krävs. StoCrete R 40 kan användas som enda material eller i kombination med våra ytskyddssystem.

Utöver sin mångsidighet har produkten följande fördelar:

- Godkänd för alla broexponeringsklasser enligt AMA Anläggning
- Högsta hållfasthetsklass R4 enligt EN 1504-3
- Mycket hög vidhäftning
- Låg krymp- och sprickbenägenhet
- Flexibel användning: sprutbetong eller traditionell gjutning

Vi kan rekommendera acceleratorer efter specifika krav i det aktuella projektet. För att underlätta maskinell pumpning eller för vattenreducering för minskat krymp kan StoCrete R 40 justeras med StoDivers F 100, så att önskat VCT hålls.

StoCrete R 40 produceras i vår anläggning i Linköping.



Om produkten

StoCrete R 40 innehåller Infracement (CEM I 42,5 N SR 3MH/LA).
Finns med ballast 3 eller 6 mm, med eller utan crackstop. Skikt-
tjockleken med 3 mm är 9-60 mm och med 6 mm 18-120 mm.

Längst ner till höger finns en länk direkt till StoCrete R 40 i produkt-
katalogen på vår hemsida. Där finns produktspecifik EPD (under
rubriken "Hållbarhetsdokumentation").

Miljöbedömningar

För aktuella miljöbedömningar i BASTA etc. se förteckning på
www.sto.se/s/hallbarhet/produktbedomningar

Maskiner som underlättar applicering

Genom vår StoSilo Maskinteknik finns möjlighet att hyra maskiner
för blandning och/eller pumpning. För mest effektiva utnyttjande
av denna maskinutrustning, ordnar vi projektspecifika utbildningar.

I kombination med ytskydd

För utsatta konstruktionsdelar kan man med fördel kombinera
med våra ytskydd såsom impregnering och ytbeläggningar.



Direktleverans från Linköping

StoCrete R 40 levereras i säck om 20, 700 eller 1 000 kg direkt
till byggarbetsplats från vår produktionsanläggning i Linköping.



Kontakta oss

Sto Scandinavia, Box 1041, 581 10 Linköping
013-37 71 00, kundkontakt.se@sto.com
www.sto.se



KONTAKTINFO



STOCRETE R 40