

Golvavjämning

Vår golvavjämning StoCrete CS finns för alla belastningsgrader, och lämpar sig för allt ifrån badrumsgolv till industriellt tungt belastade golv. Inget av dessa spackel får användas utomhus. Observera att lägsta applicerings-, underlags- och materialtemperatur är +10 °C och högsta är +25 °C.

PRODUKT	StoCrete CS 625	StoCrete CS 630	StoCrete CS 650	StoCrete CS 730	StoCrete CS 735	StoCrete CS BF S
Primer	StoCryl CP	StoCryl CP	StoCryl CP	StoCryl CP	StoCryl CP	StoCryl CP
Försegling	Efter 2-3 dagar kan ytan förseglas med StoPox WL.	Efter 2-3 dagar kan ytan förseglas med StoPox WL alt. StoPur WV efter 5-7 dagar.	Efter 2-3 dagar kan ytan förseglas med StoPox WL alt. StoPur WV efter 5-7 dagar.	Efter 2-3 dagar kan ytan förseglas med StoPox WL alt. StoPur WV efter 5-7 dagar.	Efter 2-3 dagar kan ytan förseglas med StoPox WL alt. StoPur WV efter 5-7 dagar.	Efter 2-3 dagar kan ytan förseglas med StoPox WL alt. StoPur WV efter 5-7 dagar.
Beläggning	Efter 3-4 dagar kan ytan beläggas med StoPox GH 205.	Efter 3-4 dagar kan ytan beläggas med StoPox GH 205.	Efter 3-4 dagar kan ytan beläggas med StoPox GH 205.	Efter 3-4 dagar kan ytan beläggas med StoPox GH 205.	Efter 3-4 dagar kan ytan beläggas med StoPox GH 205.	Efter 3-4 dagar kan ytan beläggas med StoPox GH 205.
Topplack	Efter 5-7 dagar kan ytan topplackas/tunnskiktsmålas med StoPur WV.	Efter 5-7 dagar kan ytan topplackas/tunnskiktsmålas med StoPur WV.	Efter 5-7 dagar kan ytan topplackas/tunnskiktsmålas med StoPur WV.	Efter 5-7 dagar kan ytan topplackas/tunnskiktsmålas med StoPur WV.	Efter 5-7 dagar kan ytan topplackas/tunnskiktsmålas med StoPur WV.	Efter 5-7 dagar kan ytan topplackas/tunnskiktsmålas med StoPur WV.
Flytmått*	Handspackel för fall och uppbyggnad.	125-135 mm	130-145 mm	155-170 mm	130-145 mm	155-170 mm
Skiktthjocklek	Kan läggas 2-50 mm i en omgång.	Kan läggas 5-65 mm, max 35 mm i en omgång.	Kan läggas 5-25 mm, max 15 mm i en omgång.	Kan läggas 4-25 mm, max 15 mm i en omgång.	Kan läggas 5-65 mm, max 35 mm i en omgång.	Kan läggas 5-25 mm, max 15 mm i en omgång.
Användning	Bostäder, kontor och offentliga byggnader.	För spackling av golvlutning eller som grov utjämning under annan avjämningsmassa eller andra beläggningar.	Industrihallar, lagerlokaler och andra hårt belastade ytor.	Bostäder, kontor och offentliga byggnader.	Värmegolv, bostäder, kontor och offentliga byggnader eller för utjämning under annan avjämningsmassa.	För lätt industri, bostäder, kontor och verkstäder.
Torktid	Vid normal temperatur kan ytan beträdas efter ca 1-3 timmar. Körbar belastning uppnås efter 7 dagar vid normaltemperatur.	Vid normal temperatur kan ytan beträdasefter 1-2 timmar. Körbar belastning uppnås efter 7 dagar vid normaltemperatur.	Vid normal temperatur kan ytan beträdas efter 2-3 timmar. Körbar belastning uppnås efter 7 dagar vid normaltemperatur.	Vid normal temperatur kan ytan beträdas efter 2-3 timmar. Körbar belastning uppnås efter 7 dagar vid normaltemperatur.	Vid normal temperatur kan ytan beträdas efter 1-2 timmar. Körbar belastning uppnås efter 7 dagar vid normaltemperatur.	Vid normal temperatur kan ytan beträdas efter 2-3 timmar. Körbar belastning uppnås efter 7 dagar vid normaltemperatur.
Förbrukning	Torrmaterial per mm skiktthjocklek 1,6-1,7 kg/m².	Torrmaterial per mm skiktthjocklek 1,7 kg/m².	Torrmaterial per mm skiktthjocklek 1,7-1,8 kg/m².	Torrmaterial per mm skiktthjocklek 1,6-1,7 kg/m².	Torrmaterial per mm skiktthjocklek 1,7 kg/m².	Torrmaterial per mm skiktthjocklek 1,6-1,7 kg/m².
Övrigt	Mineraliskt spackel för användning i bostäder, kontor och allmänna byggnader.	Mineralisk beläggning för användning som värmegolv samt golv med lätt trucktrafik.	Mineralisk beläggning för industriell användning på hårt belastade golv i verkstäder och garage. Kan fås bruten enl. RAL.	Mineralisk beläggning för industriell användning i bostäder, kontor och allmänna byggnader.	Utjämning under annan avjämningsmassa. Mineralisk beläggning användning som värmegolv samt golv med lätt trucktrafik.	Mineralisk beläggning på emissionsfolie StoDivers BF.
Applicering	Handapplicering	Maskinell eller handapplicering	Maskinell eller handapplicering	Maskinell eller handapplicering	Maskinell eller handapplicering	Maskinell eller handapplicering
KAN LÄGGAS PÅ UNDERLAG AV:						
Betong	••	•	•••	••	••	••
Klinker	••	•	••	••	•••	••
Lättbetong	••	••	•	••	••	••
Trä (brädgolv)	••	••		••	•••	
Spånskiva	••	••		••	•••	
Gipsskiva	••	••		••	•••	
PVC-matta	••	•	••	••	•••	••
KAN VARA UNDERLAG FÖR:						
Mattor av linoleum, PVC	•	••	•••	•	•••	••
Klinker	••	••	•	••	•••	••
Trä, parkett	•	•	•••	•	•••	••
Epoxi	•		•••	•	••	•

••• UTMÄRKT •• BRA • MÖJLIGT

ATT NOTERA: Innan applicering av hårdplast eller vid limning av golvbeklädnad bör draghållfastheten säkerställas. Särskilt i de fall produkten inte erhållit "utmärkt" för ändamålet.
* Utflytsmått enligt standard SS 923519.

PRIMERGUIDE	Betong	Betong (porig eller fiberarmerad)*	Gipsskiva (golv)	Sten/keramik	Spånskiva	Trä	Rostskyddat järn	Lättbetong
StoCryl CP (primer) + vatten	1 + 3	1 + 3	5 + 1	1+ 1**	5 + 1	5 + 1	1 + 0	1+ 3
Åtgång: 1 liter räcker till ca.	5-10 m²	5-10 m²	5 m²	7 m²	5 m²	5 m²	3-5 m²	5 m²

* GH 205 + avsandning med StoQuarz 0,7-1,2 mm med lätt överskott
** Strö spackelpulver och borsta i den våta primern

