

StoConcrete Repair Classic GM

Renoveringssystem för betongkonstruktioner

Systemfördelar

- god modellerbarhet av det våta bruket
- lättarbetad vid lagning av arbeten över huvud
- vidhäftare är inte nödvändig
- låg E-modul
- mineraliskt korrosionsskydd tillgängligt i systemet
- finbruk är tillgängligt i systemet



- 1 betongunderlag
- 2 korrosionsskydd (visas ej)
- 3 lagningsbruk
- 4 finbruk

Översikt StoConcrete Repair Classic GM

Användning	<ul style="list-style-type: none"> • som modellerbart bruk med brukapplicering • lokalt, hela ytan och för kantlagning
Underlag	<ul style="list-style-type: none"> • betong, armerad betong
Hållfasthet	<ul style="list-style-type: none"> • låg kapillär vattenupptagning enligt EN 1504-3
Väderbeständighet	<ul style="list-style-type: none"> • god termisk kompatibilitet enligt EN 13687-2
Draghållfasthet	<ul style="list-style-type: none"> • $\geq 0,8$ MPa enligt EN 1504-3:2005
Ytterligare egenskaper	<ul style="list-style-type: none"> • manuell applicering
Designmöjligheter	<ul style="list-style-type: none"> • beläggning med färgat ytskyddssystem (alternativ) • applicering av finspackel (alternativ)
Färgspektrum	<ul style="list-style-type: none"> • beroende på vald beläggning
Applicering	<ul style="list-style-type: none"> • manuell applicering • maskinell applicering
Godkännanden/normer	EN 1504-3:2005 princip 3, 7 metod 3.1, 3.3, 7.1 och 7.2

Systembeskrivning StoConcrete Repair Classic GM

