

Prestandadeklaration för byggprodukten

Sto-Gabbro Super Dark (NSF013)



Produkttypens unika identifikationskod	PROD3941 Sto-Gabbro Super Dark (NSF013)
Avsedd användning/avsedda användningar	normalt putsbruk - grundputs CS II för beklädnad av väggar och tak invändigt och utvändigt
Tillverkare	VeroStone GmbH, Willibaldstr. 38, D-85072 Eichstätt-Blumenberg
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 4 (brandegenskaper) System 4 (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen)
Harmoniserad standard	EN 12057:2015
Anmält/anmälda organ	Ej relevant
Europeiskt bedömningsdokument	Ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	Ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan	Ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	Ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	A1	EN 12057:2015
Vattenabsorption	0,1 M% (medelvärde)	EN 12057:2015
Vattenånggenomsläpplighet	NPD	EN 12057:2015
Hållbarhet	33,1 MPa utan frost/tö-cykler (medelvärde)	EN 12057:2015
Hållbarhet	34,4 MPa efter 12 frost/tö-cykler (medelvärde)	EN 12057:2015
Farliga ämnen	NPD	EN 12057:2015
Termisk resistens	NPD	EN 12057:2015
Böjhållfasthet	30,2 MPa (lägsta förväntade värde)	EN 12057:2015
Skrymdensitet	3,06 g/cm ³ (medelvärde)	EN 12057:2015
Öppen porositet	0,34 % (medelvärde)	EN 12057:2015
Motstånd mot värmechock	NPD	EN 12057:2015
Petrografisk beskrivning	Gabbro	EN 12057:2015
Emission av radioaktivitet	NPD	EN 12057:2015

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

15.07.2022

Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen

0101-0304-1

18

PROD3941 Sto-Gabbro Super Dark (NSF013)
EN 12057:2015 normalt putsbruk - grundputs CS II

för beklädnad av väggar och tak invändigt och utvändigt

Brandförhållande	A1
Vattenabsorption	0,1 M% (medelvärde)
Hållbarhet	33,1 MPa utan frost/tö-cykler (medelvärde)
Hållbarhet	34,4 MPa efter 12 frost/tö-cykler (medelvärde)
Vattenånggenomsläpplighet	NPD
Farliga ämnen	NPD
Termisk resistens	NPD
Böjhållfasthet	30,2 MPa (lägsta förväntade värde)
Skrymdensitet	3,06 g/cm ³ (medelvärde)
Öppen porositet	0,34 % (medelvärde)
Motstånd mot värmechock	NPD
Petrografisk beskrivning	Gabbro
Emission av radioaktivitet	NPD