



Prestandadeklaration för byggprodukten

StoFibreCement Pure GX

Produkttypens unika identifikationskod	PROD4986 StoFibreCement Pure GX
Avsedd användning/avsedda användningar	fibercementpaneler vägg- och takbeklädnad utvändigt
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 3 (brandegenskaper) System 3 (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen)
Harmoniserad standard	EN 12467
Anmält/anmälda organ	Istituto Giordano S.p.A. NB 0407
Europeiskt bedömningsdokument	Ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	Ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan	Ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	Ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	A2-s1, d0	EN 12467:2012 + A2:2018
Hållbarhet	$R_L \geq 0,75$ (mot varmvatten)	EN 12467:2012 + A2:2018
Hållbarhet	$R_L \geq 0,75$ (mot våt-torr-cykler)	EN 12467:2012 + A2:2018
Hållbarhet	$R_L \geq 0,75$ (mot frost-upptining-cykler)	EN 12467:2012 + A2:2018
Hållbarhet	godkänd (mot värme-regn-cykler)	EN 12467:2012 + A2:2018
Frigörande av farliga ämnen	NPD	EN 12467:2012 + A2:2018
Vattentäthet	godkänd	EN 12467:2012 + A2:2018
Mekanisk hållfasthet	Textur 00, 10, 30, 40, 45, 50: Kategori A, klass 5 (minimum 24 MPa)	EN 12467:2012 + A2:2018
Mekanisk hållfasthet	Textur 20: Kategori A, klass 4 (minimum 18 MPa)	EN 12467:2012 + A2:2018

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör
Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

26.04.2022
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

0101-0367-1

22

NB 0407

**PROD4986 StoFibreCement Pure GX
EN 12467 fibercementpaneler**

vägg- och takbeklädnad utvändigt

Brandförhållande	A2-s1, d0
Hållbarhet	$R_L \geq 0,75$ (mot varmvatten)
Hållbarhet	$R_L \geq 0,75$ (mot våt-torr-cykler)
Hållbarhet	$R_L \geq 0,75$ (mot frost-upptining-cykler)
Hållbarhet	godkänd (mot värme-regn-cykler)
Frigörande av farliga ämnen	NPD
Vattentäthet	godkänd
Mekanisk hållfasthet	Textur 00, 10, 30, 40, 45, 50: Kategori A, klass 5 (minimum 24 MPa)
Mekanisk hållfasthet	Textur 20: Kategori A, klass 4 (minimum 18 MPa)