



Prestandadeklaration för byggprodukten

StoMiral[®] K

Produkttypens unika identifikationskod	PROD0761 StoMiral [®] K
Avsedd användning/avsedda användningar	ädelputs (CR) CS II På väggar, tak, pelare och skiljeväggar ut- och invändigt.
Tillverkare	Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbachstr. 1, D-79780 Stühlingen
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	System 4 (brandegenskaper) System 4 (gäller för alla andra "Väsentliga egenskaper" i tabellen)
Harmoniserad standard	EN 998-1:2016
Anmält/anmälda organ	ej relevant
Europeiskt bedömningsdokument	ej relevant
Europeisk teknisk bedömning	ej relevant
Tekniskt bedömningsorgan	ej relevant
Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation	ej relevant

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandförhållande	A1	EN 998-1:2016
Vattenabsorption	W _c 2	EN 998-1:2016
Draghållfasthet på betong	≥ 0,08 N/mm ² / Brottmönster B	EN 998-1:2016
Hållbarhet	NPD	EN 998-1:2016
Farliga ämnen	NPD	EN 998-1:2016
Vattenångdiffusion motståndstal μ	≤ 20	EN 998-1:2016
Värmeledningsförmåga	≤ 0,45 W/(m*K) för P=50 %	EN 998-1:2016
Värmeledningsförmåga	≤ 0,49 W/(m*K) för P=90 %	EN 998-1:2016

NPD = no performance determined

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

P.p. Francisco Ramos / Chef affärsområde fasad och interiör

Denna kopia skapades maskinellt och är giltig utan underskrift.

11.03.2021
Sto SE & Co. KGaA D-79780 Stühlingen

Aktuell version av prestandadeklarationen finns tillgänglig på www.sto.com/ce



Sto SE & Co. KGaA

Ehrenbachstraße 1

D-79780 Stühlingen

01-0099-5

05

PROD0761 StoMiral® K
EN 998-1:2016 ädelputs (CR) CS II

På väggar, tak, pelare och skiljeväggar ut- och invändigt.

Brandförhållande	A1
Vattenabsorption	W_c 2
Vattenångdiffusion motståndstal μ	≤ 20
Värmeledningsförmåga	$\leq 0,45 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ för P=50 %Tabellvärde $\leq 0,49 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ för P=90 %Tabellvärde
Draghållfasthet på betong	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ / Brottmönster B
Hållbarhet	NPD
Farliga ämnen	NPD