


Tekniskt faktablad

Sto-HydroGrund

Grundning på bas av akrylat-hydrosol



Karakteristik

Användning	• utvändigt • på mineraliska och organiska underlag • anpassad till slutbeläggningen med Lotusan® fasadfärg • som förstärkning av kritande, men bärkraftiga gamla målningar och sandande utvändig puts • för reducering av absorptionsförmågan hos ny eller vittrad utvändig puts och liknande byggmaterial
-------------------	---

Egenskaper	• ytförstärkande • lätt hydrofoberande • god inträngningsförmåga • reglerar absorptionsförmågan • vidhäftningsförbättrande • vattenspädbar
-------------------	---

Utseende	• transparent
-----------------	---

Särskilda egenskaper/upplysningar	• förtunna grundningen med vatten vid behov, så att den inte blir blank efter torkning
--	--

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.			

Underlag

Krav	Underlaget måste vara fast, torrt, rent, bärkraftigt och fritt från slagg, saltutfällningar och släppmedel.
-------------	---

Förberedelser	Kontrollera befintliga beläggningars bärkraftighet. Ta bort beläggningar som inte är bärkraftiga. Borsta av sandande, kritande ytor helt.
----------------------	--

Applicering

Appliceringstemperatur	Lägsta underlags- och lufttemperatur: +5 °C Högsta underlags- och lufttemperatur: +30 °C
-------------------------------	---

Tekniskt faktablad

Sto-HydroGrund

Materialberedning	Skaka materialet väl i originalförpackningen före applicering. Materialet kan förtunnas med vatten upp till blandningsförhållande 1:1 beroende på underlagets absorptionsförmåga.		
Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.	
	per strykning	0,10 - 0,40	l/m²
	Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.		
Applicering	Pensel, roller Applicera produkten till måttad med väl genomdräkt pensel, lammullsroller eller lämpligt sprutverktyg, t.ex. airless. En måttad applicering stabiliserar absorberande spröda putsunderlag.		
Torkning, härdning, överbearbetningstid	Produkten torkar fysikaliskt genom vattenavdunstning. Hög luftfuktighet, låg luftväxling och låg temperatur förlänger torktiden. Vid +20 °C luft- och underlagstemperatur och 65 % relativ luftfuktighet: överarbetningsbar efter ca 12 timmar.		
Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning.		
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Bär lämplig skyddsutrustning eller skyddskläder vid sprut- eller sprayapplicering.		
Leverans			
Färgton	Ofärgad		
Lagring			
Lagringsförhållanden	Förvaras svalt och frostfritt i väl tillsluten originalförpackning. Skydda mot direkt solljus.		
Lagringstid	Bästa kvalitet i öppnad originalförpackning garanteras om lagringsförhållandena iakttas till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas med hjälp av förpackningens batchnummer. Förklaring till batchnummer.: Siffra 1 = årets slutsiffra, siffra 2 + 3 = kalendervecka Exempel: 6450013223 - lagringstid t.o.m. vecka 45 år 2026 Använd genast efter öppning. Föroreningar kan förkorta hållbarheten, t.ex. genom smutsigt verktyg.		
Märkning			
Produktgrupp	Grundning		
Sammansättning	Enligt "Vdl-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk branschorganisation för ytbeläggningar) polymerdispersion		

Tekniskt faktablad

Sto-HydroGrund

vatten
Alkoholer
skumdämpare
vätmedel
skyddsmedel för lagring på bas av BIT/ZPT
skyddsmedel för lagring på bas av CIT/MIT 3:1

Säkerhet

Beakta säkerhetsdatablad!
Säkerhetsanvisningar avser bruksfärdig, ej applicerad produkt.

EUH210

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

EUH208

Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1).
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Dessa är konserveringsmedel.
Undvik kontakt med huden och ögonen.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se