

# Tekniskt faktablad

## Sto-Joint Filler RSC

Fogmassa för ventilerade fasadsystem, stabil



### Karakteristik

- Användning**
- utvändigt
  - för tätning av enstaka, oplanerade spalter mellan StoVentec fasadskivor
  - spaltbredd: 3-6 mm

- Egenskaper**
- enkomponent
  - segelastisk
  - snabb hållfasthetsuppbyggnad
  - silikonfri
  - lösningsmedelsfri
  - enkel applicering

### Teknisk data

| Kriterium                 | Standard/testföreskrift | Värde/ Enhet           | Upplysningar |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| Densitet                  |                         | 1,40 g/cm <sup>3</sup> |              |
| Temperaturbeständighet    |                         | -40 - 90 °C            |              |
| Godkänd total deformation | DIN EN ISO 10563        | ≤ 7 %                  |              |
| Shore-A hårdhet           | DIN 53505-D/EN ISO 868  | 50                     |              |

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

### Underlag

- Krav**
- Underlaget måste vara jämnt, bärkraftigt, torrt, rent, fritt från saltutfällningar, släppmedel, damm och fett.

### Applicering

- Appliceringstemperatur**
- Lägsta underlags- och lufttemperatur: +5 °C  
Högsta underlags- och lufttemperatur: +40 °C

- Appliceringstid**
- Vid +23 °C och 50 % relativ luftfuktighet max. 8 minuter.

- Materialberedning**
- Bruksfärdig

- Applicering**
- Överarbeta de tätade fogarna enligt systemuppbyggnad (se arbetsanvisning eller produktprogram för StoVentec R, S, C, M eller G).

Täta fogen jämnt med fogpistol. Reducera eller täta inte ventilationsspalten. Fogens fylldjup är skivans tjocklek (12 mm).

## Tekniskt faktablad

# Sto-Joint Filler RSC

**Torkning, härdning,  
överbearbetningstid**

Vid +23 °C och 50 % relativ luftfuktighet och en spaltbredd på 3,5-4,5 mm:  
genomhärdad efter 24 tim, vid en spaltbredd på  $\geq 4,5$  mm genomhärdad efter 48  
tim. Överarbetningsbar efter 24 tim

**Anvisningar,  
rekommendationer, speciell  
information, övrigt**

Fogmassan är i regel betydligt mer elastisk än efterföljande beläggning eller  
beklädnad. Om dessa beläggningar töjs ut, kan sprickor och märken uppstå.

**Leverans****Färgton**

Vit

**Lagring****Lagringsförhållanden**

Lagras svalt och torrt. Skydda mot solljus.

**Lagringstid**

Hållbarhet 15 månader från produktionsdatum.

**Särskilda upplysningar**

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är  
lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om  
produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av  
produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter  
samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på  
egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter.  
När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version  
finns tillgänglig på vår hemsida ([www.sto.se](http://www.sto.se)) och det åligger kund att säkerställa att det senast  
utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den  
information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger  
utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med  
andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast  
garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB  
Box 1041  
SE - 581 10 LINKÖPING  
Telefon: 013-37 71 00  
E-mail: [kundkontakt@sto.com](mailto:kundkontakt@sto.com)  
[www.sto.se](http://www.sto.se)