

Tekniskt faktablad

StoAdditiv QS

Vattenburen torkningsaccelerator för tidigt filmbildande och fuktsäkra egenskaper



Karakteristik

Användning

- utvändigt
- för flexibel användning vid kraftigt varierande dag- och nattemperaturer
- ska endast användas i fasadfärgerna StoColor Silco, StoColor Silco Fill, StoColor Jumbosil, StoColor X-black, StoColor Lotusan AimS, StoColor Lotusan, StoColor Lotusan G, Lotusan, StoCryl V 200

Egenskaper

- lösningsmedelsfri
- påskyndar torkningen av Sto fasadfärger under de våta och kalla årstiderna

Format

- mängd: 0,45 l

Underlag

Krav Följ anvisningarna för fasadfärger.

Förberedelser Följ anvisningarna för fasadfärger.

Applicering

Appliceringstemperatur Underlags- och lufttemperatur:
Lägst temperatur: +1 °C
Max. temperatur: +20 °C

Materialberedning

Anvisningar:

- Ammoniaklukt! Sörj för tillräcklig ventilation. Täckt ställning rekommenderas ej.
- Använd skyddsglasögon.
- Rör inte i StoAdditiv QS för hand, utan använd en maskinell omrörare.
- Notera blandningsdatum. Applicera blandningen av fasadfärg och StoAdditiv QS inom 6 veckor.

Använd endast i dessa fasadfärger:

- StoColor Silco
- StoColor Silco Fill
- StoColor Jumbosil
- StoColor X-black
- StoColor Lotusan® AimS
- StoColor Lotusan®
- StoColor Lotusan® G
- Lotusan®
- StoCryl V 200

Observera följande dosering:

- förpackningsstorlek 5 l = 150 ml, 1/3 flaska StoAdditiv QS
- förpackningsstorlek 10 l = 300 ml, 2/3 flaska StoAdditiv QS

Tekniskt faktablad

StoAdditiv QS

- förpackningsstorlek 15 l = 450 ml, 1 flaska StoAdditiv QS
- förpackningsstorlek 25 kg = 450 ml, 1 flaska StoAdditiv QS

Förbered materialet:

1. Kontrollera att locket på StoAdditiv QS är ordentligt stängt.
2. Skaka StoAdditiv QS väl.
3. Tillsätt StoAdditiv QS till Sto fasadfärg.
4. Blanda genast StoAdditiv QS med maskinell omrörare.
5. Fortsätt röra 1 minut, tills en homogen blandning bildas.
6. Rör i vatten i blandningen tills önskad appliceringsviskositet uppnås.

Undvik färgtonsskillnader: Applicera materialet på hela ytan med StoAdditiv QS eller på hela ytan utan StoAdditiv QS.

Rengöring av verktyg	Rengör alla verktyg med vatten efter användning.
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Fasadfärger med StoAdditiv QS är nattfrostsäkra ned till -5 °C i 6 timmar efter applicering.

Leverans

Färgton Gulaktig

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras väl tillsluten och frostfritt. Skydda mot stark värme och direkt solljus.

Lagringstid Bästa kvalitet i originalförpackning garanteras fram till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas med hjälp av batchnumret på förpackningen.
Batchnumret betyder:
Siffror 1 = årets slutsiffror, siffror 2 + 3 = vecka
Exempel: 6450013223 - lagringstid garanteras t.o.m. vecka 45 år 2026

Märkning

Produktgrupp Torkningsaccelerator

Säkerhet Denna produkt är märkningspliktig enligt gällande EU-förordning.
Beakta säkerhetsdatablad!
Säkerhetsanvisningar avser bruksfärdig, ej applicerad produkt.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med

Tekniskt faktablad

StoAdditiv QS

andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se