

Tekniskt faktablad

StoAdditiv pH

Neutraliserande additiv för QS-ytputs



Karakteristik

Användning

- utvändigt
- alternativ: som extra additiv för ytputs med QuickSet Technology

Egenskaper

- reducerar pH-värdet på underlag och QS-puts
- minimerar störande, alkaliska effekter från underlaget
- förbättrar tidig filmbildning och fuktsäkerhet hos QS-ytputs på mineralisk grundputs
- förbättrar tidig filmbildning och fuktsäkerhet hos QS-ytputs på grundputsen StoArmat Classic HD

Format

- påse: ca 160 ml

Särskilda egenskaper/upplysningar

- Tillsätt additivet precis innan användning av QS-ytputsen.
- Applicera QS-ytputsen omedelbart efter tillsättning av additivet.

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet	EN ISO 2811	1,1 g/cm ³	
Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.			

Underlag

Krav

Anvisningarna gällande använd QS-ytputs beskrivs i tekniskt faktablad.

Förberedelser

Anvisningar:
 - StoAdditiv pH neutraliserar nya mineraliska underlag.
 - Absorptionen och underlagets hållfasthet påverkas inte.

Rekommendation:
 1. Grunda den mineraliska grundputsen, för att få ett optimalt resultat vid applicering och på ytan.

Applicering

Appliceringstemperatur

Anvisningarna gällande använd QS-ytputs beskrivs i tekniskt faktablad.

Materialberedning

WARNING!
 - Kan orsaka ögonskada och hudirritation
 1. Undvik kontakt med ögon och hud.
 2. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.

Tekniskt faktablad

StoAdditiv pH

Mängdangivelser:

- En påse StoAdditiv pH: ca 160 ml per 25 kg QS-ytputs

1. Riv upp påsen vid perforeringen.

2. Precis innan applicering: Tillsätt en påse StoAdditiv pH per 25 kg QS-ytputs och rör ihop homogent.

Anvisning: En överdosering och/eller för hög materialtemperatur kan leda till omedelbar förtjockning av materialet i förpackningen.

Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.	
	Additiv för Stolit® QS, StoSilco® QS	160	ml/25 kg
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.			
Beläggningssystem	Anvisningarna gällande använd QS-ytputs beskrivs i tekniskt faktablad.		
Applicering	Anvisningar: - Appliceringen av QS-ytputsen beskrivs i tekniskt faktablad. - Applicera QS-ytputsen omedelbart efter tillsättning av additivet. Viktigt vid bruten QS-ytputs: - Tillsätt samma mängd additiv i varje förpackning och rör ihop homogent. Annars kan synliga färgtons- och strukturskillnader uppkomma på ytan. - Applicera antingen hela ytan med additiv eller hela ytan utan additiv. Brukstider för blandningen av QS-puts och StoAdditiv pH: Omgivningstemperatur: +1 °C till +10 °C, brukstid: max. 4 timmar Omgivningstemperatur: +10 °C till +15 °C, brukstid: max. 2 timmar		
Torkning, härdning, överbearbetningstid	Anvisningarna gällande använd QS-ytputs beskrivs i tekniskt faktablad.		
Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning.		
Leverans			
Förpackning	Påse: ca 160 ml		
Lagring			
Lagringsförhållanden	Lagras väl tillslutet och frostfritt. Skydda mot stark värme och direkt solljus.		
Lagringstid	Bästa kvalitet i originalförpackning garanteras fram till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas av batchnumrets tre första siffror på förpackningen. Förklaring av batchnummer för lagringstid siffror 1 = sista siffran i året, siffror 2+3 = veckonummer Exempel: 9 23 0012345 - lagringstid t.o.m. vecka 23 år 2019		
Märkning			
Produktgrupp	Additiv		
Säkerhet	Beakta säkerhetsdatablad!		

Tekniskt faktablad

StoAdditiv pH

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se