

Tekniskt faktablad

StoBrick 1200

Rustikt vattenstruket dekorationstegel



Karakteristik

- | | |
|------------|---|
| Användning | <ul style="list-style-type: none">• utvändigt• som fasadbeklädnad• på isolerade fasadsystem, ventilerade fasadsystem och massiva underlag |
|------------|---|

- | | |
|------------|---|
| Egenskaper | <ul style="list-style-type: none">• frostbeständig enligt EN ISO 10545-12• tillverkning enligt EN 771-1• vattenabsorption: 6-25 % |
|------------|---|

- | | |
|--------|--|
| Format | <ul style="list-style-type: none">• på förfrågan |
|--------|--|

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Särskilda egenskaper/upplysningar | <ul style="list-style-type: none">• format beroende på färgton: se planeringshandbok |
|-----------------------------------|--|

Underlag

- | | |
|------|---|
| Krav | <ul style="list-style-type: none">- Fast, torrt, rent, bärkraftigt- Fri från cementhud, saltutfällningar och släppmedel- Använd inte lättbruk.- Klisterandel av isolerskivan: minst 60 %- Pluggning av isolerade fasadsystem: genom väven |
|------|---|

Applicering

- | | |
|-------------|--|
| Applicering | <p>Anvisningar:
fogbredd: 10-12 mm</p> <p>Klisterbruk:
- Sättbruk: StoColl KM
- Fogbruk: StoColl FM-K, StoColl FM-E
- lägg produkten enligt floating-buttering-metoden</p> |
|-------------|--|

- | | |
|---|---|
| Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt | <p>Minimera avvikelser i batchen:
- Beställ hela mängden som behövs för ett byggprojekt på samma gång.</p> <p>Uppnå variation av olika färger:
- Säkerställ en god blandning vid läggning av klinker och tegel.
- Rekommendation: Blanda klinker och tegel från 5 pallar. Även enfärgade sorter bör blandas.</p> <p>Skär till dekorstenar från hela dekorationstegelplattor på arbetsplatsen.</p> <p>Beakta godkännanden:
- Beakta nationella och internationella godkännanden.</p> |
|---|---|

Tekniskt faktablad

StoBrick 1200

Beakta ytterligare information:
- se sortimentsöversikter
- se arbetsanvisning

Leverans

Färgton Enfärgad till färgglatt skiftande
Se sortiment

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras torrt.

Lagringstid Försluten förpackning kan lagras på obestämd tid.

Märkning

Säkerhet Denna produkt är en tillverkad vara. Framtagning av säkerhetsdatablad enligt REACH förordning (EU) Nr. 1907/2006, bilaga II, krävs inte. Mer information finns på www.sto.de under Service & Tools / REACH-förordningen.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se