

Tekniskt faktablad

StoBrick 3000

Strängpressat dekorationstegel



Karakteristik

Användning	• utvändigt • som fasadbeklädnad • på isolerade fasadsystem, ventilerade fasadsystem och massiva underlag
-------------------	---

Egenskaper	• frostbeständig enligt EN ISO 10545-12 • tillverkning enligt DIN EN 14411 • maximum vid porradie: $> 0,2 \mu\text{m}$ • porvolym: $\geq 20 \text{ mm}^3/\text{g}$ • vattenabsorption: $< 3 \%$
-------------------	--

Format	• tegel: längd x höjd x tjocklek, i mm: 240 x 71 x 12, ca 48 st./m² 240 x 52 x 12, ca 64 st./m² 440 x 52 x 12, ca 34,6 st./m² • hörntegel (WR): längd / bredd x höjd x tjocklek, i mm: 240 / 115 x 71 x 12, ca 12 st./m 240 / 115 x 52 x 12, ca 16 st./m • ytterligare format på förfrågan
---------------	---

Utseende	• yta: slät, mikroskopiskt grov, jämn, exakt • kant: jämn, lätt avrundad, gradfri • glansgrad: matt, halvmatt
-----------------	---

Särskilda egenskaper/upplysningar	• format beroende på färgton: se planeringshandbok
--	--

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Maximum vid porradie r_p		$> 0,2 \mu\text{m}$	Kvicksilverintrusion enligt DIN 66133
Porvolym V_p		$\geq 20 \text{ mm}^3/\text{g}$	Kvicksilverintrusion enligt DIN 66133

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Tekniskt faktablad

StoBrick 3000

Underlag

Krav

- Fast, torrt, rent, bärkraftigt
- Fri från cementhud, saltutfällningar och släppmedel
- Använd inte lättbruk.
- Klisterandel av isolerskivan: minst 60 %
- Pluggning av isolerade fasadsystem: genom väven

Applicering

Applicering

Anvisningar:
fogbredd: 10-12 mm

Klisterbruk:

- Sättbruk: StoColl KM
- Fogbruk: StoColl FM-K, StoColl FM-S, StoColl FM-E
- lägg produkten enligt floating-buttering-metoden

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

Minimera avvikelser i batchen:

- Beställ hela mängden som behövs för ett byggprojekt på samma gång.

Uppnå variation av olika färger:

- Säkerställ en god blandning vid läggning av klinker och tegel.
- Rekommendation: Blanda klinker och tegel från 5 pallar. Även enfärgade sorter bör blandas.
- StoBrick dekorationstegel levereras i regel som delade plattor. Detta bör beaktas vid beräkningen.

Skär till dekorstenar från hela dekorationstegelplattor på arbetsplatsen.

Beakta godkännanden:

- Beakta nationella och internationella godkännanden.

Beakta ytterligare information:

- se sortimentsöversikter
- se arbetsanvisning

Leverans

Färgton

Monokrom/polykrom
Se sortiment

Lagring

Lagringsförhållanden

Lagras torrt.

Lagringstid

Försluten förpackning kan lagras på obestämd tid.

Märkning

Säkerhet

Denna produkt är en tillverkad vara. Framtagning av säkerhetsdatablad enligt REACH förordning (EU) Nr. 1907/2006, bilaga II, krävs inte. Mer information finns på www.sto.de under Service & Tools / REACH-förordningen.

Tekniskt faktablad





StoBrick 3000

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

CLINKER BRICK SLIPS CORNER NF TK

Nominal value: 240 mm x 115 mm x 71 mm x 12 mm

Sizes and dimensions		Tolerance value
Length and width		$\pm 1\%$ to maximum ± 2 mm from a length of 300 mm: ± 3 mm / ± 5 mm
Thickness		$\pm 10\%$
Length 1 Length 2 Width B Thickness S		L1: 239-242 mm L2: 113.85-116.15 mm B: 70.3 ± 1.7 mm S: 10.8 ± 1.2 mm
Straightness of sides		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		$\pm 0.5\%$
Length 1 Length 2 Width B		± 1.2 mm ± 0.38 mm ± 0.36 mm
Centre curvature		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		$\pm 0.5\%$
Diagonal D1 Diagonal D2		± 1.25 mm ± 0.68 mm

Tekniskt faktablad

StoBrick 3000

Fig.: StoBrick vinkel NF 12 mm

CLINKER BRICK SLIPS CORNER DF TK

Nominal value: 240 mm x 115 mm x 52 mm x 12 mm



Sizes and dimensions		Tolerance value
Length and width		$\pm 1\%$ to maximum ± 2 mm from a length of 200 mm: $+3$ mm / -5 mm
Thickness		$\pm 10\%$
Length 1 Length 2 Width B Thickness S		L1: 229-242 mm L2: 113.05-116.15 mm B: 51.40-52.52 mm S: 10.0-12.2 mm
Straightness of sides		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		$\pm 0.5\%$
Length 1 Length 2 Width B		± 1.2 mm ± 0.58 mm ± 0.25 mm
Centre curvature		Tolerance value
Maximum permissible tolerance		$\pm 0.5\%$
Diagonal D1 Diagonal D2		± 1.23 mm ± 0.63 mm

Fig.: StoBrick vinkel DF 12 mm

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se