


Tekniskt faktablad

StoCalce Marmorino

Naturligt, mineraliskt dekorativt spackel på kalkbas



Karakteristik

Användning

- invändigt
- som tunnskiktig effektspackling på jämna underlag
- för att skapa väggar och innertak av hög kvalitet
- inte lämplig för våtrum

Egenskaper

- mineralisk
- ingen användning av konserveringsmedel
- mycket god fuktreglering
- diffusionsöppen
- hög vattenånggenomsläpplighet
- bidrar till optimering av invändigt klimat
- olika appliceringstekniker möjliga
- stor variation av designmöjligheter
- fri från lösningsmedel och mjukgörare
- lågemitterande
- fri från substans som bildar häxsot

Utseende

- slät
- halvblank
- marmorkaraktär

Underlag

Krav

Underlaget måste vara fast, torrt, rent, bärkraftigt och fritt från sinterskikt, saltutfällningar och släppmedel.

Förberedelser

Förberedning av underlaget och utförande av beläggningsarbeten ska följa de allmänt erkända tekniska reglerna. Alla beläggningar och förarbeten ska anpassas till objektet och de krav de utsätts för.

Ta bort lösa färgrester och icke-bärande målningar och beläggningar och rengör ytan (mekaniskt eller med lämpligt färgborttagningsmedel).

Grundningar får inte bilda ett blankt skikt.

Normalt absorberande underlag:

Grunda med StoPrim Plex.

StoPrim Plex är bruksfärdig och kan förtunnas med max. 30 % vatten.

Svagt absorberande underlag:

Grunda med StoPrim Color.

Vattenlösliga beståndsdelar:

Tekniskt faktablad

StoCalce Marmorino

Isolera med StoPrep Isol Q.

StoPrep Isol Q är bruksfärdig och får inte förtunnas. Rör om materialet noga innan applicering. Produkten innehåller ett katjoniskt bindemedel och får inte blandas med andra produkter!

Mögelangripna ytor:

Behandla ytorna med desinfektionsmedel och tvätta sedan noggrant med vatten. Ta hänsyn till gällande nationella rekommendationer och riktlinjer vid mögelsanering.

Vid beläggning med akrylfogar och tätningsmassor, kan sprickor och/eller missfärgningar bildas i målningen på grund av högre elasticitet i dessa fogmaterial. På grund av stort utbud av produkter på marknaden bör egna tester genomföras för att bedöma vidhäftningen.

De nämnda beläggningssystemen och -förslagen befriar inte hantverkaren från eget ansvar beträffande provning och bedömning av underlag.

Applicering		
Appliceringstemperatur	Lägsta underlags- och lufttemperatur: +5 °C	
Materialberedning	Bruksfärdig	
Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.
	per applicering	0,2 kg/m ²
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.		
Beläggningssystem	Grundbeläggning: Beroende på underlagets typ och tillstånd.	
	Mellan- och slutbeläggning: StoCalce Marmorino	
	Med olika appliceringstekniker ges möjlighet för flera olika ytor. Förslag på appliceringstekniker och tillhörande arbetsanvisningar på begäran.	
	StoCalce Marmorino classico För att garantera största möjliga spricksäkerhet på gipsskivor, applicera en spackling i kvalitetsnivå Q3. Tapetsera sedan ytan med StoColl Tap och StoTap Pro 100 P eller likvärdigt kant i kant och spackla heltäckande med StoLevell In Sil eller StoLevell AS eller likvärdigt. Slipa ytor, damma av noggrant och grunda med StoPrim Plex. Grundspackling av StoCalce Marmorino på släta och dammfria underlag. Applicera StoCalce Marmorino med StoCalce Marmorino Putsbräde korsvis över hela ytan. Efter tillräcklig torkning (minst 12 timmar) slipas utstående grader med slippapper 180. Slipdammet måste tas bort grundligt för att undvika separerande skikt.	

Tekniskt faktablad

StoCalce Marmorino

Applicera ytterligare två punktspacklingar med StoCalce Marmorino med StoCalce Marmorino Putsbräde i önskad fläckteknik. Se till att inga grader bildas. Torktiden på 12 timmar ska hållas.

Efter applicering av den sista punktspacklingen, komprimera den fingertorra ytan med kanten på StoCalce Marmorino Putsbräde. Denna process utförs tills önskad glansgrad uppnås. Använd alltid StoCalce Marmorino Putsbräde för att komprimera ytan. Använd mycket fint slipmedel för att våtslipa kanterna på nya verktyg. Därmed förhindras repor och skador på det komprimerade underlaget.

För att skydda ytan mot flytande föroreningar och fukt, applicera vax (StoLook Wax, StoLook Wax forte) med luddfri trasa eller med StoCalce Marmorino Putsbräde. Polera ytan med en ren duk kort efter applicering (kan även göras med maskin).

StoCalce Marmorino-ylor består övervägande av kalk och marmor och har en hög vattenlagringskapacitet. Skyddsbeläggningar med vax genomförs först efter en torktid på 2 veckor. Annars finns risk för missfärgning. Överdriven applicering av vax kan leda till vit missfärgning eller "fogging". Detta kan lösas med hjälp av terpentin och tas bort med en ren ullduk.

Försegling:
StoLook Wax (vid behov)
StoLook Wax forte (vid behov)

Applicering	Manuellt
Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning.
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Blanda inte material som börjat härdas med material som ska appliceras. Täck alltid materialytan med en folie vid arbetspauser. Rekommendation: För att förhindra metallnötning (grå missfärgning) vid komprimering, använd StoCalce Marmorino Putsbräde. Vid användning av StoLook Wax forte som försegling, kan olika kompression användas för att förstärka den ljusa/mörka kontrasten. Användning på ytor utsatta för vatten: - Vattenexponeringsklass enligt DIN 18534-1:2017-04 och enligt faktablad nr 5 från Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Produkten är endast lämplig för ytor med vattenexponeringsklass W0-I (låg vattenpåverkan).

Leverans	
Färgton	Naturvit, brytbar enligt StoColor System, brytbar med StoLook Punto F
Förpackning	Hink
Lagring	
Lagringsförhållanden	Förvaras svalt och frostfritt i väl tillsluten originalförpackning. Skydda mot direkt

Tekniskt faktablad

StoCalce Marmorino

solljus.

Lagringstid	Den bästa kvaliteten i öppnad originalförpackning garanteras om lagringsvillkoren hålls fram tills den maximala hållbarhetstiden har löpt ut. Detta kan avläsas med hjälp av förpackningens batchnummer. Förklaring till batchnummer.: Siffra 1 = årets slutsiffra, siffra 2 + 3 = kalendervecka Exempel: 6450013223 - lagringstid t.o.m. vecka 45 år 2026 Använd genast efter öppning. Föreningarna kan förkorta hållbarheten, t.ex. genom smutsigt verktyg.
--------------------	---

Märkning

Säkerhet

Denna produkt är märkningspliktig enligt gällande EU-förordning.
Beakta säkerhetsdatablad!
Säkerhetsanvisningar avser bruksfärdig, ej applicerad produkt.

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas damm. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se