


Tekniskt faktablad

StoCalce Veneziano

Naturligt, mineraliskt dekorativt spackel på kalkbas



Karakteristik

Användning

- invändigt
- effektspackling för jämna underlag
- för att skapa väggar och innertak av hög kvalitet
- inte lämplig för våtrum

Egenskaper

- mineralisk
- ingen användning av konserveringsmedel
- mycket god fuktreglering
- diffusionsöppen
- hög vattenånggenomsläpplighet
- bidrar till optimering av invändigt klimat
- stor variation av designmöjligheter
- stenliknande yta
- slitstark
- provad för skadliga ämnen
- lösningsmedels- och mjukgörarfri samt lågemitterande
- TÜV SÜD - test av hälsorelevanta komponenter och emissioner, regelbunden produkt- och processövervakning, kontroll av råvaror (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- fri från substans som bildar häxsot

Utseende

- matt
- slät
- stenkaraktär

Underlag

Krav

Underlaget måste vara fast, torrt, rent, bärkraftigt och fritt från slagg, saltutfällningar och släppmedel.

Förberedelser

Förberedning av underlaget och utförande av beläggningsarbeten ska följa de allmänt erkända tekniska reglerna. Alla beläggningar och förarbeten ska anpassas till objektet och de krav de utsätts för.

Ta bort lösa färgrester och icke-bärande målningar och beläggningar och rengör ytan (mekaniskt eller med lämpligt färgbortagningsmedel).

Grundningar får inte bilda ett blankt skikt.

Normalt absorberande underlag:
Grunda med StoPrim Plex.
StoPrim Plex är bruksfärdig och kan förtunnas med max. 30 % vatten.

Tekniskt faktablad

StoCalce Veneziano

Svagt absorberande underlag:
Grunda med StoPrim Color.

Vattenlösliga beståndsdelar:
Isolera med StoPrep Isol Q.
StoPrep Isol Q är bruksfärdig och får inte förtunnas. Rör om materialet noga innan applicering. Produkten innehåller ett katjoniskt bindemedel och får inte blandas med andra produkter!

Mögelangripna ytor:
Behandla ytorna med desinfektionsmedel och tvätta sedan noggrant med vatten.
Ta hänsyn till gällande nationella rekommendationer och riktlinjer vid mögelsanering.

Vid beläggning med akrylfogar och tätningsmassor, kan sprickor och/eller missfärgningar bildas i målningen på grund av högre elasticitet i dessa fogmaterial. På grund av stort utbud av produkter på marknaden bör egna tester genomföras för att bedöma vidhäftningen.

De nämnda beläggningssystemen och -förslagen befriar inte hantverkaren från eget ansvar beträffande provning och bedömning av underlag.

Applicering		
Appliceringstemperatur	Lägsta applicerings- och underlagstemperatur: +5 °C	
Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.
	per applicering	0,8 - 1,0 kg/m ²
	Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.	
Beläggningssystem	Grundbeläggning: Beroende på underlagets typ och skick. Applicera StoPrep In jämnt över hela ytan. Dekorativ grundbeläggning som skrapspackling: Applicera StoCalce Fondo till kornstorlek och dra av jämnt. Dekorativ beläggning: Applicera StoCalce Veneziano blandat med StoLook Punto F 2 gånger (färgton). Med olika appliceringstekniker ges möjlighet för flera olika ytor. Förslag på appliceringstekniker och tillhörande arbetsanvisningar på begäran.	
Applicering	Manuellt	
Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning.	
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Torkat material får inte hamna i den produkt som ska appliceras. Täck alltid materialytan med en folie vid arbetspauser. För att undvika grå missfärgning vid komprimering (metallnötning), rekommenderas användning av StoCalce	

Tekniskt faktablad

StoCalce Veneziano

Marmorino Putsbräde.

Användning på ytor utsatta för vatten:
 - Vattenexponeringsklass enligt DIN 18534-1:2017-04 och enligt faktablad nr 5 från Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
 - Produkten är endast lämplig för ytor med vattenexponeringsklass W0-I (låg vattenpåverkan).

Leverans

Färgton Naturvit, brytbar med StoLook Punto F, Giallo Mori (gul morimarmor), Rosso Verona (röd veronamarmor), Verde Alpi (grön alpmarmor), Nero Ebano (svart marmor), Coccio Pesto (tegelmjöl)

Förpackning Hink

Lagring

Lagringsförhållanden Förvaras svalt och frostfritt i väl tillsluten originalförpackning. Skydda mot direkt solljus.

Lagringstid Bästa kvalitet i öppnad originalförpackning garanteras om lagringsförhållandena iakttas till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas med hjälp av förpackningens batchnummer.
 Förklaring till batchnummer.:
 Siffra 1 = årets slutsiffra, siffra 2 + 3 = kalendervecka
 Exempel: 6450013223 - lagringstid t.o.m. vecka 45 år 2026
 Använd genast efter öppning. Föreningar kan förkorta hållbarheten, t.ex. genom smutsigt verktyg.

Märkning

Säkerhet Denna produkt är märkningspliktig enligt gällande EU-förordning. Beakta säkerhetsdatablad! Säkerhetsanvisningar avser bruksfärdig, ej applicerad produkt.

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med

Tekniskt faktablad

StoCalce Veneziano

andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se