

Tekniskt faktablad

StoColl Fix

Fixeringshjälp och klistermassa



Karakteristik

Användning	• ut- och invändigt • för klstring av StoFix montageelement • för klstring av fönsterbänkar på ett andra tätskikt • för klstring av plåtbeslag på StoDeco fasadelement • som fixeringshjälp, t.ex. vid användning av Sto-Turbofix Mini
-------------------	--

Egenskaper	• enkomponent • mycket hög initial vidhäftning • hög vidhäftning
-------------------	--

Format	• patron: 290 ml • påse: 600 ml
---------------	--

Särskilda egenskaper/upplysningar	• tillbehör, se Systemverktyg - isolerade fasadsystem
--	---

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Skrymdensitet		1,48 g/cm³	
Temperaturbeständighet		-40 - 90 °C	
Shore-A hårdhet		50	efter 21 dagars lagring
Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.			

Underlag

Krav	Underlaget måste vara jämnt, bärkraftigt, torrt, rent och fritt från saltutfällningar, släppmedel, fett och damm. Testa lämpligheten hos kritiska underlag. Anlägg en provyta.
-------------	--

Förberedelser	Kontrollera befintliga beläggnings bärkraftighet. Ta bort beläggningar som inte är bärkraftiga.
----------------------	--

Applicering

Appliceringstemperatur	Underlags- och lufttemperatur: Lägsta temperatur: +5 °C Max. temperatur: +40 °C
-------------------------------	---

Tekniskt faktablad

StoColl Fix

Appliceringstid	Vid +23 °C och 50 % relativ luftfuktighet: ca 5 minuter		
Förbrukning	Utförande	Förbrukning ca.	
		4,00 - 8,00	m²/styck
	Förbrukningen beror på underlaget.		
Applicering	Appliceras med patron, med lämplig patronpistol Klistring av StoFix montageelement: 1. Använd ett lämpligt fräsverktyg för att fräsa en ursparning i isoleringsskivan för det monteringsselement som ska användas. Ta bort fräsdamm. 2. Applicera StoColl Fix i det urfrästa området och jämna ut med spackel. 3. Applicera även StoColl Fix på baksidan av monteringsselementet. 4. Tryck in montageelement i ursparningen. Ta bort klisterrester. Användning i kombination med Sto-Turbofix Mini: Anvisning: Applicera klisterskummet på skivan med klisterskumpistol. se tekniskt faktablad för Sto-Turbofix Mini. 1. Sätt StoColl Fix patron i patronpistolen och applicera valnötsstora punkter på isolerskivan. Antal klisterpunkter per isolerskiva: - Isolerskiva med not och spont: minst 1 klisterpunkt i det ej fixerade skivhörnet. - Isolerskiva på byggnadshörn eller pelare: minst 2 klisterpunkter. - Isolerskiva med raka kanter: minst 4 klisterpunkter. 2. Tryck genast de Sto-Turbofix-belagda isolerskivorna mot väggen med ett lätt tryck.		
Rengöring av verktyg	Rengör med lämpligt rengöringsmedel direkt efter användning.		
Leverans			
Färgton	Vit		
Lagring			
Lagringsförhållanden	Lagras torrt och frostfritt. Skydda mot stark värme och direkt solljus.		
Lagringstid	15 månader efter tillverkningsdatum i sluten originalförpackning. Bästa kvalitet i originalförpackning garanteras fram till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas med hjälp av batchnumret på förpackningen. Batchnumret betyder: Siffror 1 = årets slutsiffror, siffror 2 + 3 = vecka Exempel: 6450013223 - lagringstid garanteras t.o.m. vecka 45 år 2026		
Märkning			
Produktgrupp	Isolerade fasadsystem - tillbehör		
Säkerhet	Beakta säkerhetsdatablad! Säkerhetsanvisningar avser bruksfärdig, ej applicerad produkt.		

Tekniskt faktablad

StoColl Fix

EUH210	Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
EUH208	Innehåller N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etylendiamin, Trimetoxivinylsilan. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH211	Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se