


Tekniskt faktablad

StoCrete SFH

Mineralisk ytförstärkare för hårdbetonggolv



Karakteristik

Användning	• invändigt • väderexponerat • färdigblandning för torr spridning på färskt pågjutningsbruk • färdigblandning för torr spridning på färska betonggolvytor med maskinell ytglättning • för industrigolv • för framställning av slitskikt
-------------------	--

Egenskaper	• ytförstärkande • enkel och snabb applicering • kornstorlek: 0-3 mm • brandklass: A1 enligt EN 13501-1
-------------------	--

Särskilda egenskaper/upplysningar	• CEM I 42.5 N SR3 MH / LA och utvald kvartssand • produkten uppfyller villkoren enligt EN 13813
--	---

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Tryckhållfasthet	EN 13892-2	79 MPa	
Böjdraghållfasthet	EN 13892-2	≥ 7 MPa	
Slitstyrka RWA	EN 13892-5	< 10 cm³	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Underlag

Krav	Generellt: - Färsk betong eller pågjutningsbruk med vct på större än 0,55
-------------	---

Förberedelser	1. Förbered underlaget. 2. Nivellera ytan
----------------------	--

Applicering

Appliceringstemperatur	Underlags- och lufttemperatur: Lägsta temperatur: +5 °C Max. temperatur: +30 °C Appliceringstemperatur: Lägsta temperatur: +5 °C Max. temperatur: +30 °C
-------------------------------	--

Tekniskt faktablad

StoCrete SFH

Appliceringstid	Appliceringstemperaturen beror på omgivningsförhållanden, t.ex. temperatur, tryckhållfasthetsklass för betong, betongsammansättning.		
Blandningsförhållande	Materialet är bruksfärdigt.		
Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.	
	torr	3,0 - 6,0	kg/m²
	Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.		
Beläggningssystem	1. Förbered underlaget. 2. Strö ut: StoCrete SFH 3. Glätta ytan 4. Efterbehandla/härdning		
Applicering	1. Förbered underlaget. - Komprimera och nivellera den färska betongen eller pågjutningsbruket. 2. Strö ut: - StoCrete SFH - Strö ut produkten. 3. Glätta ytan 4. Efterbehandla/härdning - Täck underlaget, t.ex. med folie eller efterbehandla med StoCryl NB (efterbehandlingsmedel). - Anvisning: Utför en kemisk efterbehandling endast om det efterföljande arbetet är kompatibelt med denna. En jämn färgnyans på bruksytan är inte möjlig på grund av appliceringsmetoden.		
Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning.		
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	1. Följ allmänna arbetsanvisningar: - se www.sto.se , Produkter Prestandadeklaration, CE-märkning: - Prestandadeklaration: se www.sto.se		
Leverans			
Färgton	Grå		
Lagring			
Lagringsförhållanden	Lagras torrt och frostfritt. Skydda mot direkt solljus.		
Lagringstid	Bästa kvalitet i öppnad originalförpackning garanteras fram till lagringstidens utgång. Detta kan avläsas i förpackningens batchnummer. Förklaring av batchnummer:		

Tekniskt faktablad

StoCrete SFH

siffr 1 = sista siffran i året, siffr 2+3 = veckonummer, exempel: 6450013223 -
lagringstid t.o.m. vecka 45 år 2026
Se produktens förpackning

Märkning

Produktgrupp Torrбетong

Säkerhet Denna produkt är märkningspliktig enligt gällande EU-förordning.
Beakta säkerhetsdatablad!

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se