

Tekniskt faktablad

StoCryl BF 200

Golvfärg, halkskyddande



Karakteristik

Användning

- invändigt och väderexponerat
- som färgad beläggning för betong, cementburen pågjutning och gjutasfalt
- som färgsättning av gångytor, t.ex. källargolv, hobbyrum, balkonggolv samt för trafikerade ytor med låg mekanisk belastning, t.ex. parkeringsgarage, parkeringsytor

Egenskaper

- halkskyddande
- bruksfärdig beläggning
- olje- och nötningsbeständig
- väderbeständig

Utseende

- yta något grov + matt

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet	EN ISO 2811	1,7 - 1,9 g/cm ³	
Glans	EN 1062-1	G3 - matt	
Kornstorlek	EN 1062-1	< 300 µm	S2 medel
Torrhaltsvolym		67 %(V)	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Underlag

Krav

Krav på underlaget:

Underlaget måste vara torrt, bärkraftigt och fritt från karakteristiska eller främmande ämnen med separerande effekt.

Ta bort mindre fasta skikt och slamansamlingar.

Torr enligt definition i renoveringsriktlinje 2001-10, dock beroende på betongkvalitet. Fukthalten får utgöra max. 4 CM-procent för betongkvaliteter upp till C30/37 och max. 3 CM-procent för betong C35/45, uppmätt med CM-mätare.

Vid gjutasfalt måste 75 % av ballasten vara frilagd.

Underlagstemperatur högre än +8 °C och 3 °C över daggpunkt.

Genomsnittlig draghållfasthet 1,5 N/mm²

Draghållfasthet lägsta enskilda värde 1,0 N/mm²

Förberedelser

Förbered underlaget med lämplig mekanisk metod, som t.ex. kulblästring, fräsning och efterföljande kulblästring eller blästring med fasta blästermedel.

Tekniskt faktablad

StoCryl BF 200

Applicering				
Appliceringstemperatur	Lägsta appliceringstemperatur: +8 °C Högsta appliceringstemperatur: +30 °C			
Materialberedning	Bruksfärdig, rör om noggrant innan applicering.			
Förbrukning	Användningssätt			
	Förbrukning ca.			
	<table border="1"> <tr> <td> som beläggning per skikt </td> <td> 0,45 - 0,50 </td> <td> kg/m² </td> </tr> </table> <p>Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.</p>	som beläggning per skikt	0,45 - 0,50	kg/m ²
som beläggning per skikt	0,45 - 0,50	kg/m ²		
Beläggningssystem	<ol style="list-style-type: none"> Förberedning av underlag Grundning med StoCryl BF 200 Skraspackling StoCryl BF 200 och kvartssand Täckmålning med StoCryl BF 200 			
Applicering	<p>Bruksfärdig</p> <p>StoCryl BF 200 kan appliceras med roller eller pensel.</p> <ol style="list-style-type: none"> Förbehandling av underlag Grundning Applicera StoCryl BF 200, förtunnad med upp till 5 % vatten. Förbrukning: StoCryl BF 200: ca 0,45-0,50 kg/m² Skraspackling som utjämning av ojämnheter Blanda StoCryl BF 200 med 0,3 viktdeklar StoQuarz 0,1-0,5 mm. Använd murslev eller spackel för att utjämna ojämnheter i underlaget (använd inte som tjockbeläggning - risk för sprickbildning). Täckmålning: med StoCryl BF 200, applicera oförtunnad. Förbrukning: StoCryl BF 200: ca 0,45-0,50 kg/m² <p>Anvisning: Applicera endast StoCryl BF 200 vid torr väderlek och vid temperaturer på +8 °C till +30 °C. Applicera inte i starkt, direkt solljus.</p> <p>Rekommendation: Utvändigt: Försegling med StoPur DL 520 Invändigt: Försegling med StoPur WV transparent</p> <p>Använd inte StoPur WV transparent som försegling utvändigt eller på trafikerade ytor.</p> <p>Applicera det blandade materialet korsvis med korthårig roller.</p>			

Tekniskt faktablad

StoCryl BF 200

Förbrukning: StoPur DL 520: ca 0,1-0,2 kg/m²
 Förbrukning: StoPur WV transparent: ca 0,10-0,15 kg/m²

Observera ytterligare anvisningar i aktuellt tekniskt faktablad.

Väntetid mellan beläggningar:
 StoCryl BF 200 med StoCryl BF 200 efter 12 timmar.
 StoCryl BF 200 med StoPur WV transparent efter 24 timmar.
 StoCryl BF 200 med StoPur DL 520 efter 36 timmar.

Rengöring av verktyg

Alla arbetsredskap ska rengöras med vatten direkt efter användning.
 Användning av ett vanligt hushållsrengöringsmedel underlättar rengöringen.
 Sätt pensel eller roller i färgen under arbetspauserna.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

Allmänna arbetsanvisningar finns på www.stocretec.de samt i bilagan till aktuell teknisk handbok.

Leverans

Färgton Brytbar enligt StoColor System, RAL färgtonskarta

Förpackning Hink

Artikelnummer	Beteckning	Förpackning
03677-002	StoCryl BF 200 bruten	16 kg hink

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras torrt och frostfritt; undvik direkt solljus.

Lagringstid I originalförpackning till ... (se förpackning).

Märkning

Produktgrupp Golvfärg

Säkerhet Denna produkt är märkningspliktig enligt gällande EU-förordning.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Tekniskt faktablad

StoCryl BF 200

SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se