


Tekniskt faktablad

StoCryl BF 750

Försegling, enkomponent, transparent, lågemitterande



Karakteristik

Användning

- invändigt
- väderexponerat
- som transparent försegling på StoCryl BF 700 och StoCryl BF 700 Metallic
- för gångtytor med låg till medelhög mekanisk belastning
- för uppehållsrum
- för källare och hobbyrum
- för trappor
- för försäljningslokaler och utställningslokaler

Egenskaper

- lågemitterande, uppfyller AgBB-kraven för VOC-emissioner
- PU-hybrid
- enkomponent
- bruksfärdig försegling
- god mekanisk och kemisk beständighet
- slitstark
- lätt att rengöra
- väderbeständig

Utseende

- halvmatt: klass G2 enligt EN 1062-1

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet	EN ISO 2811	1,05 g/cm ³	
Vidhäftningshållfasthet	EN 1542	> 2 MPa	
Torrhaltsvolym	DIN 53217	35 %(V)	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Underlag

Krav

- Generellt:
- Torr, bärkraftig
 - Fri från karakteristiska eller främmande ämnen med separerande effekt
- Befintliga beläggningar och andra underlag:
- Kompabilitet: Ritsprov värde ≤ 1 enligt ISO 2409

Förberedelser

- Ny beläggning (AY):
- Inga

Tekniskt faktablad

StoCryl BF 750

Befintliga beläggningar (AY):
 1. Slipa beläggningen.
 2. Rengör underlaget.

Applicering		
Appliceringstemperatur	Appliceringstemperatur: Lågsta temperatur: +8 °C Max. temperatur: +30 °C	
Materialberedning	Rör om materialet tills det är homogent.	
Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.
	som försegling	0,1 l/m ²
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.		
Beläggningssystem	1. Förbered underlaget. 2. Grunda: 2a. Grunda invändigt: StoCryl BF 700 2b. Grunda utvändigt: StoCryl GL med StoFluid AF 3. Applicera: 3a. Belägg invändigt: StoCryl BF 700 eller StoCryl BF 700 Metallic 3b. Belägg utvändigt: StoCryl BF 700 med StoBallotini 4. Försegla: StoCryl BF 750	
Applicering	Materialet kan appliceras med roller eller pensel. 1. Förbered underlaget. 2. Grundning: 2a. Grunda invändigt: - StoCryl BF 700 - Förtunna produkten med ca 5-10 %. - Förbrukning: ca 150-160 ml/m ² 2b. Grunda utvändigt: - StoCryl GL med StoFluid AF - Förtunna produkten med upp till en volymdel StoFluid AF. - Förtunning och förbrukning beror på underlagets absorption. - Anvisning: Grundningen får inte förbli blank. 3. Beläggning: 3a. Belägg invändigt: - StoCryl BF 700 eller StoCryl BF 700 Metallic - Alternativt rör i: 10 % Sto Ballotini Ø 180-300 µm - Alternativt strö ut: StoChips 1 mm ca 30 g/m ² - Förbrukning: ca 150-160 ml/m ²	

Tekniskt faktablad

StoCryl BF 750

3b. Belägg utvändigt:

- StoCryl BF 700
- Rör i: 10 % Sto Ballotini Ø 180-300 µm
- Förbrukning: ca 150-160 ml/m²

4. Försegling:

- StoCryl BF 750

Invändigt:

- alternativ
- Vid användning av Sto Ballotini och StoChips måste ytan förseglas.
- Förbrukning: ca 100 ml/m²

Utvändigt:

- Förseгла ytan vid användning av Sto Ballotini.
- Förbrukning: ca 100 ml/m²

Anvisningar:

- Vid krav på halkskydd utvändigt, använd StoCryl BF 700 med Sto Ballotini och BF 750.
- Inte för garage, parkeringshus eller golvytor med konstant belastning, t.ex. av gaffeltruck.
- Inte beständig mot mjukmedelsvandring.

Torkning, härdning, överbearbetningstid

Överarbetningsbar:
Vid +20 °C: efter 8 tim

Gångbar:
Vid +20 °C: efter 8 tim

Till okänslighet mot regn och väta:
Vid +20 °C: efter 48 tim

Fullständigt mekaniskt belastningsbar eller genomhärdad:
Vid +20 °C: efter 7 dagar

Rengöring av verktyg

Rengör med vatten direkt efter användning.
Ta bort härdat material mekaniskt.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

Rengöring och underhåll!

Rengör ytan med rent vatten eller med en låg dos av rengöringsmedel med tensider. Detta påverkar inte den mekaniska motståndskraften och hårdheten på produktens yta.

- Använd inga rengöringsmedel eller skötselprodukter med lösningsmedel.
- Utför inte regelbunden våtrengöring med rengöringsmaskiner och använd inte vanliga rengöringsmedel. Den frekventa och koncentrerade användningen av tensider, vax eller grundrengöringsmedel för djuprengöring kan leda till minskad hårdhet på ytan, vilket tydligt reducerar ytstabiliteten och ökar nedsmutsningshastigheten.

- Rekommendation: Använd tvåkomponents försegling för ytor som regelbundet måste rengöras med rengöringsmaskin och kemiska rengöringsmedel.

Tekniskt faktablad

StoCryl BF 750

- Inte lämplig för ytor med stående vatten. Säkerställ tillräcklig lutning på väderexponerade ytor, så att vatten kan rinna av på ett kontrollerat sätt. Lutning: minst 1,5 %
- Inte för garage, parkeringshus eller golvytor med konstant belastning av gaffeltruck eller liknande.
- Använd inte på ytor som senare kommer att utsättas för intensiv belastning, t.ex. genom kontakt med fett, mjukgörare, alkohol eller andra aggressiva ämnen.
- Inte beständig mot mjukmedelsvandring!

Leverans			
Färgton	Transparent		
Förpackning	Hink		
	Artikelnummer	Beteckning	Förpackning
	00081-002	StoCryl BF 750	5 Liter hink
	00081-001	StoCryl BF 750	2,5 Liter hink
Lagring			
Lagringsförhållanden	Lagras torrt och frostfritt. Skydda mot direkt solljus.		
Lagringstid	Bästa kvalitet i oöppnad originalförpackning garanteras fram till lagringstidens utgång. Detta kan avläsas i förpackningens batchnummer. Förklaring av batchnummer: siffror 1 = sista siffran i året, siffror 2+3 = veckonummer, exempel: 6450013223 - lagringstid t.o.m. vecka 45 år 2026		
Märkning			
Produktgrupp	Försegling		
Säkerhet	Beakta säkerhetsdatablad!		

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING

Tekniskt faktablad

StoCryl BF 750

Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se