


Tekniskt faktablad

StoCryl GL

Grundning för golvfärg



Karakteristik

Användning

- väderexponerat
- för cementbundna underlag såsom betong- eller pågjutningsytor

Egenskaper

- mycket god vidhäftning till underlaget
- god inträngningsförmåga
- enkel applicering

Utseende

- transparent

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet	EN ISO 2811-2	0,8 g/cm ³	
Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.			

Underlag

Krav

Krav på underlaget:
Underlaget måste vara torrt, bärkraftigt och fritt från karakteristiska eller främmande ämnen med separerande effekt. Ta bort mindre fasta skikt och slamansamlingar.

Torr enligt definition i EN 1504-10. Fukthalten får utgöra max. 4 CM-procent för betongkvaliteter upp till C30/37 och max. 3 CM-procent för betong C35/45, uppmätt med CM-mätare.

Underlagstemperatur högre än +8 °C och 3 °C över daggpunkt.
Genomsnittlig draghållfasthet 1,5 N/mm²
Draghållfasthet lägsta enskilda värde 1,0 N/mm²

Förberedelser

Förbered underlaget med lämplig mekanisk metod som t.ex. kulblästring, fräsning och efterföljande kulblästring eller blästring med fasta blästermedel.

Applicering

Appliceringstemperatur

Lägsta appliceringstemperatur: +5 °C
Högsta appliceringstemperatur: +30 °C

Materialberedning

Bruksfärdig

Förbrukning

Användningssätt	Förbrukning ca.
som grundning, beroende på underlag	0,2 l/m ²

8.07.2023

Tekniskt faktablad

StoCryl GL

Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.

Beläggningssystem	Utvändigt: Golvytor - betong, cementbeläggning 1. Förberedning av underlag 2. Grundning StoCryl GL förtunnad upp till max. 1:1 med StoFluid AF. 3. Beläggning med StoCryl BF 700 i 1-2 skikt
Applicering	Rör om innan applicering, bruksfärdig Utvändigt: Golvytor - betong, cementbeläggning 1. Förbehandling av underlag 2. Grundning StoCryl GL StoCryl GL, förtunnad upp till 1 volymdel med StoFluid AF. Förtunning och förbrukning beroende på underlagets absorption. Grundningen får inte förbli blank. Förbrukning StoCryl GL: ca 0,2 kg/m² Väntetider tills applicering av StoCryl BF 700: - vid +10 °C efter 3 dagar - vid +20 °C efter 2 dagar - vid +30 °C efter 1 dag 3. Beläggning Applicera StoCryl BF 700, oförtunnad i 2 skikt. Förbrukning StoCryl BF 700: ca 150-160 ml/m² per skikt

Rengöring av verktyg Rengör med StoFluid AF direkt efter användning.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt Allmänna arbetsanvisningar finns på www.stocretec.de samt i bilagan till aktuell teknisk handbok

Leverans

Förpackning Dunk

Artikelnummer	Beteckning	Förpackning
01533-001	StoCryl GL	10 Liter dunk

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras torrt och frostfritt; undvik direkt solljus.

Lagringstid I originalförpackning till ... (se förpackning).

Tekniskt faktablad

StoCryl GL

Märkning

Produktgrupp

Grundning

Säkerhet

Denna produkt är märkningspliktig enligt gällande EU-förordning. Säkerhetsdatablad erhålls vid första beställning. Observera informationen om hantering av produkten, förvaring och avfallshantering.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se