


Tekniskt faktablad

StoCryl GQ

Grundning, kvartsfylld



Karakteristik

Användning • som grundning på betong och befintliga beläggningar

Egenskaper • vattenburen
• kvartsfylld för särskild vidhäftning
• mycket god vidhäftning till befintliga beläggningar

Särskilda egenskaper/upplysningar • inte för ytor med gång- eller fordonstrafik

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet	EN ISO 2811	1,20 g/cm ³	Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Underlag

Krav Krav på underlaget:

Underlaget måste vara torrt, bärkraftigt och fritt från karakteristiska eller främmande ämnen med separerande effekt. Ta bort mindre fasta skikt och slamansamlingar.

Betong:
Torr enligt definition i EN 1504-10. Fukthalten får utgöra max. 4 CM-procent för betongkvaliteter upp till C30/37 och max. 3 CM-procent för betong C35/45, uppmätt med CM-mätare.

Befintliga beläggningar:
Kompabilitet enligt ISO 2409: ritsprov < 1

Förberedelser Betong:
Underlaget förbereds med lämplig mekanisk metod, t.ex. blästring eller högtryck (> 800 bar).
Porer och luftblåsor ska öppnas tillräckligt.

Befintliga beläggningar:
Rengöring: t.ex. med högtryckstvätt

Applicering

Appliceringstemperatur Lägsta appliceringstemperatur: +8 °C
Högsta appliceringstemperatur: +30 °C

Tekniskt faktablad

StoCryl GQ

Materialberedning	Rör om materialet tills det är homogent.		
Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.	
	som grundning	0,2 - 0,3	kg/m²
	Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.		
Beläggningssystem	1. Förbehandling av underlag 2. Grundning med StoCryl GQ 3. Alternativ: Mellanbeläggning (t.ex. StoCryl ZB) 4. Beläggning (t.ex. med StoCryl V 100 eller StoCryl RB)		
Applicering	1. Förberedning av underlag		
	2. Grundningen StoCryl GQ appliceras med pensel eller roller på det förbehandlade underlaget.		
	Förbrukning StoCryl GQ: ca 0,2-0,3 kg/m² per skikt		
	3. Alternativt, applicera en mellanbeläggning, t.ex. StoCryl ZB.		
	Förbrukning StoCryl ZB: ca 0,9-1,1 kg/m²		
	4. Applicera ytan med StoCryl V 100 eller StoCryl RB enligt anvisningar i tekniskt faktablad.		
Torkning, härdning, överbearbetningstid	Tork- och väntetider: Tills applicering av efterföljande skikt: Vid +20 °C: efter 8 tim		
Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning, härdat material kan endast tas bort mekaniskt.		
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Allmänna arbetsanvisningar finns på www.stocretec.de samt i bilagan till aktuell teknisk handbok		
Leverans			
Färgton	Vit		
Förpackning	Hink		
	Artikelnummer	Beteckning	Förpackning
	00859-001	StoCryl GQ	20 kg hink
Lagring			
Lagringsförhållanden	Lagras torrt och frostfritt; undvik direkt solljus.		

Tekniskt faktablad

StoCryl GQ

Lagringstid	I originalförpackning till ... (se förpackning).
Märkning	
Produktgrupp	Grundning
Säkerhet	Beakta säkerhetsdatablad!
Särskilda upplysningar	
Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.	

Sto Scandinavia AB
 Box 1041
 SE - 581 10 LINKÖPING
 Telefon: 013-37 71 00
 E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se