


Tekniskt faktablad

StoCryl GW 200

Grundning, förstärkande



Karakteristik

Användning	• som grundning för befintliga, bärkraftiga, äldre, särskilt kritande beläggningar • vid en efterföljande överarbetning med ett ytskyddssystem på betongkonstruktioner (betong och armerad betong)
Egenskaper	• mycket god vidhäftning till underlaget och till efterföljande mellan- eller slutbeläggningar • mycket god vidhäftning på bärkraftiga äldre beläggningar • mycket goda appliceringsegenskaper • vattenburen
Utseende	• transparent
Särskilda egenskaper/upplysningar	• inte för ytor med gång- eller fordonstrafik

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	
Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.			

Underlag

Krav	Krav på underlaget: Betong: Underlaget måste vara torrt, bärkraftigt och fritt från karakteristiska eller främmande ämnen med separerande effekt. Ta bort mindre fasta skikt och slamansamlingar. Torr enligt definition i EN 1504-10. Fukthalten får utgöra max. 4 CM-procent för betongkvaliteter upp till C30/37 och max. 3 CM-procent för betong C35/45, uppmätt med CM-mätare. Gammal färg: Vidhäftande och bärkraftig Underlaget måste vara torrt, bärkraftigt och fritt från karakteristiska eller främmande ämnen med separerande effekt. Ta bort mindre fasta skikt och slamansamlingar.
-------------	--

Förberedelser	Underlaget förbereds med lämplig mekanisk metod, t.ex. blästring eller högtryck (>
----------------------	--

Tekniskt faktablad

StoCryl GW 200

800 bar).
Porer och luftblåsor ska öppnas tillräckligt.

Applicering			
Appliceringstemperatur	Lägsta appliceringstemperatur: +8 °C Högsta appliceringstemperatur: +30 °C		
Materialberedning	Bruksfärdig		
Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.	
	som grundning	0,2	l/m²
	Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.		
Beläggningssystem	1. Förbehandling av underlag 2. Grundning med StoCryl GW 200 3. Beläggning med t.ex. StoCryl V 100 / StoCryl V 200 / StoCryl EF		
Applicering	1. Förbehandling av underlag 2. Grundning Applicera StoCryl GW 200 med roller, pensel eller spruta på det förbehandlade underlaget. Förbrukning ca 0,18-0,2 l/m² 3. Beläggning Beläggning med t.ex. StoCryl V 100/ StoCryl V 200 / StoCryl EF görs enligt tekniskt faktablad. Överarbetningsbar: vid +20 °C och 65 % efter 12 timmar		
Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning, härdat material kan endast tas bort mekaniskt.		
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Allmänna arbetsanvisningar finns på www.stocretec.de samt i bilagan till aktuell teknisk handbok		
Leverans			
Förpackning	Dunk		
	Artikelnummer	Beteckning	Förpackning
	00879-002	StoCryl GW 200	20 Liter dunk
Lagring			
Lagringsförhållanden	Lagras torrt och frostfritt; undvik direkt solljus.		

Tekniskt faktablad

StoCryl GW 200

Lagringstid	I originalförpackning till ... (se förpackning).
Märkning	
Produktgrupp	Grundning
Säkerhet	Beakta säkerhetsdatablad!
Särskilda upplysningar	
Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.	

Sto Scandinavia AB
 Box 1041
 SE - 581 10 LINKÖPING
 Telefon: 013-37 71 00
 E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se