


# Tekniskt faktablad

## StoCryl HC 300

Impregnering, hydrofoberande, pastös, silan-/siloxanbaserad



### Karakteristik

**Användning**

- utvändigt
- direkt på tegel och sandsten

**Egenskaper**

- enkomponent
- för reducering av vattenupptagning
- hög skyddsverkan vid belastning av frost och tösalt
- högt inträngningsdjup
- låg flyktighet
- reducerar upptagning av skadliga ämnen lösta i vatten

**Utseende**

- mjölkaktigt vit

### Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet (25 °C)	EN ISO 2811-1	ca 0,84 g/cm <sup>3</sup>	
pH-värde		ca 7	
Torrhalt		80 vikt-%	
Flampunkt	ISO 2592	ca +75 °C	
Max. RF i underlag		80 %	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

### Underlag

**Krav**

Krav på underlaget:  
Underlaget måste vara torrt, bärkraftigt och fritt från karakteristiska eller främmande ämnen med separerande effekt.

**Förberedelser**

Om en förberedning av underlaget krävs, rekommenderas rengöring med borste eller högtryckstvätt. Efter rengöring med högtryckstvätt, låt ytan torka tillräckligt länge (ca 2 dagar).

### Applicering

**Appliceringstemperatur**

Lägsta appliceringstemperatur: +8 °C  
Högsta appliceringstemperatur: +30 °C  
Max. tillåten relativ luftfuktighet: < 80 %

**Materialberedning**

Bruksfärdig, rör om noggrant innan applicering.

## Tekniskt faktablad

## StoCryl HC 300

<b>Förbrukning</b>	Användningssätt	Förbrukning ca.
	vid en applicering	0,2 kg/m <sup>2</sup>
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.		
<b>Beläggningssystem</b>	1. Förbehandling av underlag 2. Hydrofoberande impregnering med StoCryl HC 300	
<b>Applicering</b>	1. Förbehandling av underlag  2. Hydrofobering Applicera StoCryl HC 300 1-2 gånger beroende på underlagets absorptionsförmåga.  Vänta 4 timmar mellan appliceringarna  Applicera med airlesspruta i önskad skiktjocklek. På mindre ytor kan pensel, roller eller spackel användas.	
<b>Rengöring av verktyg</b>	Rengör med vatten direkt efter användning.	
<b>Leverans</b>		
<b>Förpackning</b>	Hink	
<b>Lagring</b>		
<b>Lagringsförhållanden</b>	Lagras torrt och frostfritt, undvik direkt solljus.	
<b>Lagringstid</b>	I originalförpackning till ... (se förpackning).	
<b>Märkning</b>		
<b>Produktgrupp</b>	Hydrofoberande impregnering	
<b>Säkerhet</b>	Denna produkt är märkningspliktig enligt gällande EU-förordning. Säkerhetsdatablad erhålls vid första beställning. Observera informationen om hantering av produkten, förvaring och avfallshantering.	

**Särskilda upplysningar**

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida ([www.sto.se](http://www.sto.se)) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med

## Tekniskt faktablad

---

### StoCryl HC 300

andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB  
Box 1041  
SE - 581 10 LINKÖPING  
Telefon: 013-37 71 00  
E-mail: kundkontakt@sto.com  
www.sto.se