

Tekniskt faktablad

StoCryl HP 300

Impregnering, hydrofoberande, på
silan-/siloxanbas

**Karakteristik**

- Användning**
- utvändigt
 - för tegel och porösa mineraliska material

- Egenskaper**
- för reducering av vattenupptagning
 - hög skyddsverkan vid belastning av frost och tösalt
 - högt inträngningsdjup
 - reducerar upptagning av skadliga ämnen lösta i vatten
 - vattenspädbar

- Utseende**
- mjölkaktigt vit

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet (23 °C)	EN ISO 2811-1	0,95 g/cm ³	
pH-värde		ca 8	
Torrhalt		50 vikt-%	
Tändtemperatur		+395 °C	
Viskositet (dynamisk, 25 °C)		ca 12 mPa.s	
Löslighet i vatten		oinskränkt	
Max. RF i underlag		85 %	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Underlag

- Krav**
- Krav på underlaget:
Underlaget måste vara torrt, bärkraftigt och fritt från karakteristiska eller främmande ämnen med separerande effekt.

- Förberedelser**
- Om en förberedning av underlaget krävs, rekommenderas rengöring med borste eller högtryckstvätt. Efter rengöring med högtryckstvätt, låt ytan torka tillräckligt länge (ca 2 dagar).

Applicering

- Appliceringstemperatur**
- Lägsta appliceringstemperatur: +8 °C
Högsta appliceringstemperatur: +30 °C
relativ luftfuktighet: 85 %

- Materialberedning**
- Materialet bör spädas så att den aktiva substansen ligger i ett spann på 5-10%. Den definitiva koncentrationen bestäms av hur absorberande underlaget är.

Tekniskt faktablad

StoCryl HP 300

Riktvärde 1 : 6, dvs 1 del StoCryl HP 300 : 6 delar vatten

Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.	
	Vid en påstrykning	0,1 - 0,15	l/m²
	Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.		
Beläggningssystem	1. Förbehandling av underlag 2. Hydrofobering med StoCryl HP 300		
Applicering	1. Förbehandling av underlag 2. Hydrofobering Applicera StoCryl HP 300 med airlesspruta 2 gånger vått i vått beroende på underlagets absorptionsförmåga.		
Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning.		
Leverans			
Förpackning	Dunk		
Lagring			
Lagringsförhållanden	Lagras torrt och frostfritt, undvik direkt solljus.		
Lagringstid	I originalförpackning till ... (se förpackning).		
Märkning			
Produktgrupp	Hydrofoberande impregnering		
Säkerhet	Denna produkt är märkningspliktig enligt gällande EU-förordning. EU-säkerhetsdatablad erhålls vid första beställning. Observera informationen om hantering av produkten, förvaring och avfallshantering.		

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Tekniskt faktablad

StoCryl HP 300

Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se