


Tekniskt faktablad

StoCryl NB

Efterbehandlingsmedel



Karakteristik

Användning

- som avdunstningsskydd för betong och PCC-system
- som skydd mot uttorkning
- för att undvika krympsprickor

Egenskaper

- polymerdispersion på akrylatbas
- god spärrkoefficient
- rinner inte på vertikala ytor
- överarbetningsbar med StoCretec-beläggningar på akrylatbas

Särskilda egenskaper/upplysningar

- Ytor som överarbetats med cementbruk (även PCC eller SPCC) ska efterbehandlas konventionellt.

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	
Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.			

Underlag

Krav

Den våta betong- och cementbruksytan måste vara lätt fuktig efter komprimering och bearbetning.

Vid kemisk efterbehandling är en efterföljande fuktning av den härdade betongen eller cementbruket inte längre möjlig.

Applicering

Appliceringstemperatur

Lägsta appliceringstemperatur: +5 °C
Högsta appliceringstemperatur: +30 °C

Applicering

Applicera StoCryl NB oförtunnad med spruta.

Se till att ytan är helt våt vid applicering. För att säkerställa spärrverkan kan en andra applicering göras när filmbildningen börjat på det första skiktet.

Viktigt:

Besprutning av den våta betong- eller cementbruksytan ska göras då hydratiseringen börjat, dvs. när ytan blir matt men färgtonen ännu inte skiftat från mörk till ljus.

Tekniskt faktablad

StoCryl NB

Torkning, härdning, överbearbetningstid

Överarbetningstid:
Vid +20 °C: ca 24 timmar med StoCretec-beläggningar på akrylatbas.

Rengöring av verktyg

Rengör med vatten direkt efter användning, härdat material kan endast tas bort mekaniskt.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

Allmänna arbetsanvisningar finns på www.stocretec.de samt i bilagan till aktuell teknisk handbok

Leverans

Förpackning

Dunk

Artikelnummer

00886-003

Beteckning

StoCryl NB

Förpackning

20 Liter dunk

Lagring

Lagringsförhållanden

Lagras torrt och frostfritt; undvik direkt solljus.

Lagringstid

I originalförpackning till ... (se förpackning).

Märkning

Produktgrupp

Efterbehandlingsmedel

Säkerhet

Denna produkt är märkningspliktig enligt gällande EU-förordning.
Säkerhetsdatablad erhålls vid första beställning.
Observera informationen om hantering av produkten, förvaring och avfallshantering.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se