

Tekniskt faktablad

StoCryl Wax

Graffitiskydd



Karakteristik

Användning	• utvändigt • för alla typer av vertikala betongytor
Egenskaper	• vattenburet allväders långtidsskydd • diffusionsöppen • fångar upp spray och penselklotter • har en god motståndskraft mot tuschklotter och rostskyddslack • skyddar mot luftföroreningar, väderpåverkan och fukt i minst 5 år • ett s.k. "offerskydd", vilket innebär att skyddet måste förnyas på nytt
Utseende	• vit
Särskilda egenskaper/upplysningar	• produkten uppfyller AMA LES/1 och AMA-LES/2 • observera att mörka underlag ackumulerar värme, vilket medför risk för att produkten smälter på grund av hög temperatur

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Specifik vikt		1 kg/l	
TS-halt		13 %	
pH-värde		8-9	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Underlag

Förberedelser	Rengör ytan noggrant från klotter och andra föroreningar, t.ex. trafiksmuts, vax, olja, färgrester. Maskera eller skydda på annat lämpligt sätt fönsterrutor.
---------------	---

Applicering

Appliceringstemperatur	Idealisk ytemperatur: +10 till +35 °C Lägst ytemperatur: +8 °C Max. tillåten relativ luftfuktighet 95 %
Utrustning	Lågtrycksspruta, tvättpåls, pensel eller roller
Blandningsförhållande	StoCryl Wax används som koncentrat.

Tekniskt faktablad

StoCryl Wax

Förbrukning	Underlag	Förbrukning blandat material ca.	
	Betong, tegel el. liknande	0,10 - 0,15	l/m ² per skikt
	Sandsten, lättbetong och andra sugande ytor	0,15 - 0,20	l/m ² per skikt
	Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.		
Klotterskydd utvändigt	Skaka eller rör om produkten före användning. StoCryl Wax appliceras i två lager. OBS! Låt första lagret torka 1-3 timmar innan nästa appliceras. Rinningar jämnas ut med pensel eller roller i direkt anslutning till appliceringen.		
Klotterskydd invändigt	Målade ytor appliceras med s.k. "tvättpals" (som vid fönsterputs), pensel, roller eller lågtrycksspruta i kombination med "tvättpals". Skyddet läggs i tre lager.		
Klotterborttagning utvändigt	Utrustning vid avspolning: Hetvattenhögtryck 90-150 bar, 60-80°C. Alternativt "hobby"-högtryck 50-90 bar, 40-50°C. Metod 1 - Normal yta: Avlägsna klotret med högtryckstvätt 70-150 bar, hetvatten 60-80°C eller anpassa tryck och temperatur till ytans beskaffenhet. I svåra fall används StoGraffiti Stripper Soft på konventionellt sätt. Återskydda med 2 lager! Metod 2 - Känslig yta: Spraya på StoGraffiti Stripper Soft. Låt verka på ytan i ett par minuter, spola sedan av med hetvatten 60-80°C, 50-90 bar. Metoden är speciellt lämplig på spröda ytor.		
Klotterborttagning invändigt	Målade ytor: Fukta ytan med StoGraffiti Stripper Soft, torka bort klotret med vit nyllonduk (Scotchbrite) eller trasa, eftertorka med vatten. Vid mycket klotter, tvätta om möjligt med högtryck (vattensug). Porösa ytor: Högtryck (vattensug). Återskydd klotterskyddad yta: Vid klotterborttagning avlägsnas i regel klotterskyddet. Återskydda med två lager StoCryl Wax med torktid emellan.		
Yta	Transparent, mer eller mindre märkbar, beroende av ytan. UV-resistent, väder- och vattenavvisande. OBS! Visst material kan erhålla en mörkare nyans eller ökad glans.		
Torktid	Den skyddande ytan är vattenavvisande efter ca 2 timmar. Torr efter 4 timmar. Sluthärdad efter 72 timmar.		

Tekniskt faktablad

StoCryl Wax

Leverans	
Förpackning	5 l, 25 l, 200 l, 1000 l
Lagring	
Lagringsförhållanden	Frostfritt
Lagringstid	I originalförpackning till ... (se förpackning).
Märkning	
Produktgrupp	Klotterskydd
Säkerhet	Denna produkt är märkningspliktig enligt gällande EU-förordning. EU-säkerhetsdatablad erhålls vid första beställning. Observera informationen om hantering av produkten, förvaring och avfallshantering.

Särskilda upplysningar	
Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.	

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se