

Tekniskt faktablad

StoDivers Carbondioxidtester

Karbonatiseringsindikator



Karakteristik

Användning • för att prova karbonatiseringsdjup hos betong

Underlag

Krav Underlaget ska vara torrt, fast, fett- och dammfritt.

Applicering

Förbrukning	Utförande	Förbrukning ca.
		ca 0,1 l/m ²

Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.

Applicering Spruta eller droppa StoDivers Carbondioxidtester på provytan. Provet ska göras på en färsk brottyta.

Övrigt Indikatorvätskan ändrar färg beroende på betongens pH-värde. Nygjuten betong har ett pH på ca 13-14.

Vid pH 10 är vätskan blå.
Vid pH 8 är vätskan transparent/brunaktig.

Om vätskan blir transparent/brunaktig har pH-värdet sjunkit och armeringen är inte längre skyddad mot korrosion.

Leverans

Förpackning 60 ml flaska med sprayfunktion

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras torrt och frostfritt.

Lagringstid Bäst före, se förpackning

Märkning

Säkerhet Säkerhetsdatablad finns på www.sto.se. Observera informationen om hantering av produkten, förvaring och avfallshantering.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på

Tekniskt faktablad

StoDivers Carbondioxidtester

egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se