

Tekniskt faktablad

StoDivers F 100

Tillsatsmedel, vattenreducerande



Karakteristik

Användning • som vattenreducerande tillsatsmedel för StoCrete R 40

Egenskaper

- enkomponent
- underlättar hantering av färsk betongmassa
- ger en mer lättflytande konsistens
- påverkar inte slutprodukten prestanda

Utseende • gulbrun vätska

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet (+ 20 °C)		1,05 ± 0,02 kg/liter	
pH-värde (28 dagar)		6,5 ± 1,5	
Torrhaltsandel		23 ± 1 vikt-%	
Natriumekvivalent Na ₂ O		< 2,0 %	
Kloridhalt		< 0,01 %	
Frys punkt		0 °	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden.

Underlag

Krav Se tekniskt faktablad för StoCrete R 40.

Applicering

Appliceringstemperatur iaktta lägsta arbets- och underlagstemperatur för aktuellt bruk
Lägsta arbets-, underlags- och materialtemperatur: +5 °C
Högsta arbets-, underlags- och materialtemperatur +30 °C

Blandningsförhållande Maximalt rekommenderat blandningsförhållande:
för StoCrete R 40 20 kg är 5 cl
för StoCrete R 40 700 kg är 1,7 liter
för StoCrete R 40 1000 kg är 2,4 liter

Materialberedning Blanda betongen enligt tekniskt faktablad.
Tillsätt sedan StoDivers F 100 enligt ovan och blanda ca 1 min

Rengöring av verktyg Rengör verktygen med vatten.

Leverans

Förpackning Dunk 10 liter

Tekniskt faktablad

StoDivers F 100

Lagring

Lagringsförhållanden Skydda mot frost, hetta och solljus

Lagringstid I originalförpackning till ... (se förpackning).

Märkning

Produktgrupp Tillsatsmedel

Säkerhet Observera informationen om hantering av produkten, förvaring och avfallshantering.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se