


Tekniskt faktablad

StoDivers P 105

Polish för golvbeläggningar, högblank, metalliserad



Karakteristik

- Användning**
- invändigt
 - på golvtytor
 - underhåll för alla blanka golvbeläggningar från Sto

- Egenskaper**
- långvarigt skydd
 - motståndskraftig
 - halksäker
 - vattenburen
 - minskar nedsmutsningstendensen hos nya golvbeläggningar
 - ingen missfärgning vid UV-strålning
 - lättskött
 - polerbar med snabbgående polermaskin
 - enkel användning
 - kort torktid

- Utseende**
- transparent
 - högblank

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	g/cm ³ = kg/l
PH-värde		8,5	
Viskositet (vid 23 °C)	EN ISO 3219	< 5 mPa.s	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Underlag

- Krav**
- Generellt:
- Torr, härdad
 - Ren, fläckfri

Applicering

- Appliceringstemperatur**
- Underlags- och lufttemperatur:
- Lägsta temperatur: +8 °C
- Max. temperatur: +30 °C
- Appliceringstemperatur:
- Lägsta temperatur: +8 °C
- Max. temperatur: +30 °C

Tekniskt faktablad

StoDivers P 105

Relativ luftfuktighet:
Max: 75 %

Appliceringstid	Torktid: Vid +20 °C: ca 30 minuter		
Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.	
	per applicering	0,02 - 0,05	l/m ²
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.			
Beläggningssystem	1. Förbered underlaget. 2. Golvpolish: StoDivers P 105		
Applicering	Applicera med mopp, polera sedan Anvisningar: - Kontrollera färgäkthet och kompatibilitet vid användning av produkterna StoPox WL och StoPox WB. - Kontrollera färgäkthet och kompatibilitet, särskilt vid specialfärgtoner. - Produkten är inte lämplig för akrylatbaserade beläggningar och förseglingar. - Undvik direkt solljus, höga temperaturer och drag under appliceringen. 1. Förbered underlaget. - Ta bort befintliga beläggningar. - Rengöringsmedel: StoDivers GR - Fördela lösningen jämnt och rikligt på golvet. Verktyg: Mopp - Låt produkten verka 5-10 minuter. - Skura golvet. Verktyg: Enskivsmaskin, pad - Låt golvet torka. Anvisning: Ta bort avlagringar med mopp. Skölj inte med vatten vid efterföljande polish. Neutralisera golvet med rent vatten vid efterföljande beläggning eller försegling. 2. Golvpolish: - StoDivers P 105 - Skaka produkten väl innan användning. - Håll produkten på det rena och härdade golvet. - Applicera produkten jämnt och tunt. Verktyg: fuktig mopp - Låt produkten torka 20-30 minuter. - Vid ytterligare appliceringar: Applicera produkten tvärs över den föregående arbetsomgången. - Förbrukning: ca 0,02-0,05 l/m², beroende på applicering Anvisning: Beroende på förväntad belastning. Applicera produkten i flera omgångar. Håll torktiderna mellan appliceringarna.		

Tekniskt faktablad

StoDivers P 105

Rengöring av verktyg

Rengör med vatten direkt efter användning.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

Användning i permanent våta utrymmen är inte möjligt. Glansgraden på helmatta ytor ökar med polish, t.ex. av StoPur WV 200.

Produkten är inte beständig mot mjukgörare.

Leverans

Förpackning

Dunk

	Artikelnummer	Beteckning	Förpackning
	00509-001	StoDivers P 105	5 liter dunk

Lagring

Lagringsförhållanden

Lagras torrt och frostfritt. Skydda mot direkt solljus.

Lagringstid

Bästa kvalitet i öppnad originalförpackning garanteras fram till lagringstidens utgång. Detta kan avläsas i förpackningens batchnummer. Förklaring av batchnummer:
siffra 1 = sista siffran i året, siffra 2+3 = veckonummer, exempel: 6450013223 - lagringstid t.o.m. vecka 45 år 2026
I originalförpackning till ... (se förpackning).

Märkning

Produktgrupp

Polish

Säkerhet

Beakta säkerhetsdatablad!

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se