


Tekniskt faktablad

StoDivers P 110

Polish för golvbeläggningar, dissipativ



Karakteristik

Användning

- invändigt
- för skötsel av alla elektriskt ledande golvbeläggningar från Sto

Egenskaper

- kort torktid
- vattenburen
- laddningsfördelande, dissipativ

Utseende

- transparent
- halvmatt

Särskilda egenskaper/upplysningar

- Produkten är inte beständig mot mjukgörare.

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet	EN ISO 2811-2	1,0 - 1,1 g/cm ³	
Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.			

Underlag

Krav

Generellt:

- Torr, hårdad
- Ren, fläckfri

Förberedelser

1. Förbehandla nya och befintliga beläggningar innan applicering av polish.

- Verktyg: Enskivsmaskin med grön pad
- Rengöringsmedel: StoDivers GR
- Nya beläggningar: StoPox KU 411, StoPox KU 611, StoPox KU 613, StoPox KU 614, StoPox KU 615, StoPox WL 113, StoPur IB 510, StoPur KV

Applicering

Appliceringstemperatur

Underlags- och lufttemperatur:
 Lägsta temperatur: +8 °C
 Max. temperatur: +30 °C

Appliceringstemperatur:
 Lägsta temperatur: +8 °C
 Max. temperatur: +30 °C

Relativ luftfuktighet:
 Max: 75 %

Tekniskt faktablad

StoDivers P 110

Appliceringstid	Torktid: vid +20 °C ca 60 minuter		
Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.	
	per applicering	0,02 - 0,05	l/m ²
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.			
Beläggningssystem	1. Förbered underlaget. 2. Golvpolysh: StoDivers P 110		
Applicering	Anvisningar: - Undvik direkt solljus, höga temperaturer och drag under appliceringen. 1. Förbered underlaget. - Rengöringsmedel: StoDivers GR - Grundrengöring för nya beläggningar med släta och blanka ytor, t.ex. StoPox KU 411, StoPox KU 611, StoPox KU 613, StoPox KU 614, StoPox KU 615, StoPox WL 113, StoPur IB 510, StoPur KV - Grundrengöring för befintliga beläggningar. Ta bort befintliga beläggningar i förväg. - Förtunning och användning av StoDivers GR: se tekniskt faktablad - Anvisning: Underlaget för nya beläggningar med matt yta behöver inte förberedas, t.ex. StoPox WB 110, StoPox WB 113 och StoPur WV 210. 2. Golvpolysh: - StoDivers P 110 - Skaka produkten väl innan användning. - Håll produkten på det rena och härdade golvet. - Applicera produkten jämnt och tunt. Bredd på våder: 1-1,5 m, Verktyg: fuktig mopp - Överlappa våderna något medan de fortfarande är fuktiga. - Låt produkten torka 20-30 minuter. - Vid ytterligare appliceringar: Applicera produkten tvärs över den föregående arbetsomgången. - Förbrukning: ca 0,02-0,05 l/m², beroende på applicering - Anvisning: Beroende på förväntad belastning. Applicera produkten i flera omgångar. Rekommendation: Applicera produkten i minst två skikt. Håll torktiderna mellan appliceringarna. Gå inte på golvet under torktiden. Rekommendation: - Poleringen gör skyddsfilmen kompakt och mer nötningsbeständig. - Polera StoDivers P 110 efter ca 12 timmar. Verktyg: Snabbgående polermaskin, vit pad Varv: 800-900 varv/min Golvrengöring: - Tillsätt ca 5 % StoDivers P 110 till det rena vattnet vid veckostädningen.		

Tekniskt faktablad

StoDivers P 110

Rengöring av verktyg Rengör med vatten direkt efter användning.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

1. Följ allmänna arbetsanvisningar:
- se www.stocretec.de, Produkter
- se teknisk handbok, bilaga
2. Följ arbetsanvisningen.

Leverans

Förpackning Dunk

	Artikelnummer	Beteckning	Förpackning
	00507-003	StoDivers P 110	5 liter dunk

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras torrt och frostfritt. Skydda mot direkt solljus.

Lagringstid Bästa kvalitet i öppnad originalförpackning garanteras fram till lagringstidens utgång. Detta kan avläsas i förpackningens batchnummer. Förklaring av batchnummer:
siffror 1 = sista siffran i året, siffror 2+3 = veckonummer, exempel: 2450013223 - lagringstid t.o.m. vecka 45 år 2022
I originalförpackning till ... (se förpackning).

Märkning

Produktgrupp Polish

Säkerhet Mer information om produkthantering, lagring och avfallshantering, se säkerhetsdatablad.
Säkerhetsdatablad finns tillgängligt för professionella användare.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se