


Tekniskt faktablad

StoDivers P 120

Polish för golvbeläggningar, matt, metalliserad



Karakteristik

- Användning**
- invändigt
 - på golvtytor
 - på StoPox WB 100, StoPox WL 200 och StoPur WV 200

- Egenskaper**
- långvarigt skydd
 - motståndskraftig
 - halksäker
 - minskar nedsmutsningstendensen hos nya golvbeläggningar
 - lättskött
 - jämnt och naturligt utseende

- Utseende**
- matt
 - transparent

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	g/cm ³ = kg/l
PH-värde		8,5	
Viskositet (vid 23 °C)	EN ISO 3219	< 5 mPa.s	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Underlag

- Krav**
- Generellt:
- Torr, härdad
 - Ren, fläckfri

Applicering

- Appliceringstemperatur**
- Underlags- och lufttemperatur:
 Lägsta temperatur: +8 °C
 Max. temperatur: +30 °C
- Appliceringstemperatur:
 Lägsta temperatur: +8 °C
 Max. temperatur: +30 °C
- Relativ luftfuktighet:
 Max: 75 %

Tekniskt faktablad

StoDivers P 120

Appliceringstid	Torktid: Vid +20 °C: ca 30 minuter	
Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.
	per applicering	0,02 - 0,05 l/m ²
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.		
Beläggningssystem	1. Förbered underlaget. 2. Golvp polish: StoDivers P 120	
Applicering	Anvisningar: - Kontrollera färgäkthet och kompatibilitet vid användning av produkterna StoPox WL och StoPox WB. - Kontrollera färgäkthet och kompatibilitet, särskilt vid specialfärgtoner. - Produkten är inte lämplig för akrylatbaserade beläggningar och förseglingar. - Undvik direkt solljus, höga temperaturer och drag under appliceringen. 1. Förbered underlaget. - Ta bort befintliga beläggningar. - Rengöringsmedel: StoDivers GR - Fordela lösningen jämnt och rikligt på golvet. Verktyg: Mopp - Låt produkten verka 5-10 minuter. - Skura golvet. Verktyg: Enskivsmaskin, pad - Låt golvet torka. Anvisning: Ta bort avlagringar med mopp. Skölj inte med vatten vid efterföljande polish. Neutralisera golvet med rent vatten vid efterföljande beläggning eller försegling. 2. Golvp polish: - StoDivers P 120 - Skaka produkten väl innan användning. - Håll produkten på det rena och härdade golvet. - Applicera produkten jämnt och tunt. Verktyg: fuktig mopp - Låt produkten torka 20-30 minuter. - Vid ytterligare appliceringar: Applicera produkten tvärs över den föregående arbetsomgången. - Förbrukning: ca 0,02-0,05 l/m², beroende på applicering Anvisning: Beroende på förväntad belastning. Applicera produkten i flera omgångar. Håll torktiderna mellan appliceringarna.	
Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning.	
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Användning i permanent våta utrymmen är inte möjligt. Glansgraden på helmatta ytor ökar med polish, t.ex. av StoPur WV 200.	

Tekniskt faktablad

StoDivers P 120

Produkten är inte lämplig för bil- och motorcykelparkeringar.
Produkten är inte beständig mot mjukgörare.

Leverans			
Förpackning	Dunk		
	Artikelnummer	Beteckning	Förpackning
	00511-001	StoDivers P 120	5 liter dunk
Lagring			
Lagringsförhållanden	Lagras torrt och frostfritt. Skydda mot direkt solljus.		
Lagringstid	Bästa kvalitet i öppnad originalförpackning garanteras fram till lagringstidens utgång. Detta kan avläsas i förpackningens batchnummer. Förklaring av batchnummer: siffr 1 = sista siffran i året, siffr 2+3 = veckonummer, exempel: 6450013223 - lagringstid t.o.m. vecka 45 år 2026 I originalförpackning till ... (se förpackning).		
Märkning			
Produktgrupp	Polish		
Säkerhet	Ytterligare information om produkthantering, lagring och avfallshantering, se säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatablad finns tillgängligt för professionella användare.		

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se