

Tekniskt faktablad

StoDivers ST

Additiv



Karakteristik

Användning

- ut- och invändigt
- som fibröst, kemiskt inert fyllmaterial för tillverkning av stabilt epoxi- och polyuretanhartsbruk

Egenskaper

- hög förtjockningskapacitet
- enkel applicering
- låg förbrukning

Underlag

Krav Krav på underlaget, appliceringstemperatur samt relativ luftfuktighet framgår av det tekniska faktabladet för den produkt som ska tixotroperas, eller i de allmänna arbetsanvisningarna för reaktionshartsprodukter.

Applicering

Applicering Tillägg till den totala blandningen

Tillsätt StoDivers ST gradvis i det redan blandade och omfyllda materialet och rör med en långsamgående omrörare tills fibrerna är jämnt fördelade. Fiberansamlingar (nystan/bollar) kan finfördelas genom söndertryckning för hand. Viktigt: Ska ett stabilt bruk tillverkas genom tillsättning av kvartsand till grundnings- eller bruksharts, rekommenderas att kvartssanden först blandas tillsammans med fyllmedlet StoDivers ST i en separat behållare. Mängden tillsatt StoDivers ST ska anpassas till lokala förutsättningar och temperaturförhållanden och är i regel ca 2-4 viktprocent (baserat på den totala blandningen).

Leverans

Förpackning Påse (lös) Säck PE (pressad)

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras torrt och frostfritt; undvik direkt solljus.

Lagringstid I originalförpackning till ... (se förpackning).

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version

Tekniskt faktablad

StoDivers ST

finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se