


Tekniskt faktablad

StoEffect Vetro

Effektblandning av glas



Karakteristik

Användning

- utvändigt
- invändigt
- för inblåsning i nyapplicerade slutbeläggningar
- på olika underlag, från kornstorlek: $K \geq 1,5$

Egenskaper

- särskild yteffekt
- väderbeständig
- obrännbar
- brytbar enligt StoColor System, beroende på objekt
- enkel applicering
- återvunnet granulat av spegelglas

Format

- finfördelad glasblandning med brutna kanter

Utseende

- reflekterande

Särskilda egenskaper/upplysningar

- Kontrollera produktionsbatchen på etiketten innan arbetet påbörjas.
- Förekommer olika batchnummer, blanda de olika batcherna homogent innan applicering.

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet		1,20 g/cm ³	
Brandförhållande (klass)	EN 13501-1	A1	obrännbar
Största kornstorlek		1,3 mm	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Underlag

Krav

Blås in produkten i den ännu våta slutbeläggningen.

Möjliga slutbeläggningar:

Fasadputs:

- Stolit Effect, Stolit® K, StoSilco® K, Sto-Ispolit K, Sto-Silkolit K, StoSilco® blue, StoSil® K
- Från kornstorlek: $K \geq 1,5$

Fasadfärger:

Tekniskt faktablad

StoEffect Vetro

- StoColor Silco, StoColor Silco G, StoColor Maxicryl, StoColor Top, StoColor Solical
- På tillräckligt strukturerade underlag, från kornstorlek: $K \geq 1,5$

Använd inte produkten på följande underlag:

- Beläggningar med QuickSet Technology
- Beläggningar med Lotus-Effect® Technology
- Beläggningar med Dryonic® Technology

Anvisning:

- Ytterligare beläggningar är möjliga på förfrågan.
- För en optimal vidhäftning, blås alltid in effektblandningen i den fortfarande blanka, våta slutbeläggningen.

Förberedelser

Förberedelser innan arbetet påbörjas:

1. Kontrollera produktionsbatchen på etiketten innan arbetet påbörjas. Använd alltid material från samma batch för att få en enhetlig effekt på en fasad eller fasadsida.
2. Förekommer olika batchnummer, blanda de olika batcherna homogent innan applicering.
3. Anlägg en provyta: som prov och referens.
4. Dela in större fasadytor i mindre sektioner.
5. Planera appliceringsprocessen noga med hänsyn till väderförhållandet.
6. Förbered all arbetsutrustning.

Byggnadsställning:

Byggnadsställningen stör inblåsningen av produkten och kan ge synliga märken på väggen.

1. Se till att det är tillräckligt avstånd mellan byggnadsställning och vägg.
2. Rekommendation: Använd en avtagbar ställningskonsol.

Applicering

Appliceringstemperatur

Underlags- och lufttemperatur:

Lägsta temperatur: +5 °C

Max. temperatur: +30 °C

Förbrukning

Användningssätt

Förbrukning ca.

lätt beläggning

0,1

kg/m²

rekommenderad/maximal beläggning

0,3

kg/m²

Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.

Applicering

Verktyg: Sto Trattspruta

- Munstycke: ca 4,5 mm

- Kompressor: från 250 l/min

- Lufttryck: ca 0,8 bar

- Begränsa munstyckets öppningsvidd med munstycksnålen. Annars blockeras munstycksnålen med tiden.

Tekniskt faktablad

StoEffect Vetro

Fasadputs:

1. Applicera fasadputsens uppifrån och ned med murslev och strukturera.
2. Blås in produkten i den våta fasadputsens från ett avstånd på 40-50 cm.
3. Blås in produkten med Sto Trattspruta i den våta fasadputsens uppifrån och ned med lätta cirkelrörelser.

Fasadfärg:

Observera: Färgbeläggningar med låg skiktjocklek bildar snabbt en film och partiklarna kan inte fästa.

1. Applicera en mättad, jämn målning med roller eller spruta.
2. Blås in produkten i den våta målningen från ett avstånd på 40-50 cm.
3. Blås in produkten i den våta målningen uppifrån och ned med lätta cirkelrörelser.

Torkning, härdning, överbearbetningstid

Vid ogynnsam väderlek förlängs torkning och härdning:

1. Vidta lämpliga skyddsåtgärder.
2. Täck de pågående eller nygjorda fasadytorna med väderskydd.

Uppvärmade ytor, varm vind eller direkt solljus påskyndar torkningen:

- Slutbeläggningen bildar en film för tidigt.
- Effektblandningen fäster inte alls eller inte tillräckligt på slutbeläggningen.

Rengöring av verktyg

Töm och sug ur trattbehållaren.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

WARNING!

- Glas har vassa kanter.
- Konsekvenser: Skador, ögonskador, materiella skador
- 1. Inom hela arbetsområdet och under användning: Bär lämpliga skyddsglasögon och ett partikelfilter P2.
- 2. Rikta aldrig Sto Trattspruta mot människor eller andra levande varelser.
- 3. Använd inte produkten i högfrekventerade områden, t.ex. korridorer, passager och offentliga gångvägar.

Intensivt brutna eller mörka underlag:

1. Blås endast in små mängder av effektmaterialet, ca 100 g/m².
- Om mycket material blåses in, kan vissa fläckar verka ljusare eftersom glasskärvor orsakar en något vitaktig reflektion.

Leverans

Färgton

Vitaktig transparent, reflekterande

Anvisningar:

- StoEffect Vetro är till 100 % en återvunnen produkt av spegelglas.
 - Skillnader mellan enskilda batcher kan förekomma.
- Använd alltid material från samma batch för att få en enhetlig effekt på en fasad eller fasadsida.

Förpackning

Hink
Fyllmängd: 20 kg

Lagring

Lagringsförhållanden

Lagras torrt.

Tekniskt faktablad

StoEffect Vetro

Lagringstid Försluten: obegränsad hållbarhet

Märkning

Produktgrupp Effektblandning

Säkerhet Beakta säkerhetsdatablad!

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se