


Tekniskt faktablad

StoFlexyl Cement

Specialcement för StoFlexyl



Karakteristik

- Användning**
- utvändigt
 - i kombination med StoFlexyl

- Egenskaper**
- specialcement för StoFlexyl typ CEM II B-LL 42,5 R

- Utseende**
- vitcement

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Tryckhållfasthet (28 dagar)	DIN EN 197-1	≥ 42,5 N/mm ²	
Börjar att stelna	DIN EN 197-1	≥ 60 Min.	
Expansionsmått	DIN EN 197-1	≤ 10 mm	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Applicering

- Appliceringstemperatur**
- Lägsta underlags- och lufttemperatur: +5 °C
 Högsta underlags- och lufttemperatur: +30 °C

- Blandningsförhållande**
- StoFlexyl / StoFlexyl Cement CEM II B/LL 42,5 R = 1,0 : 1,0 viktdelar

- Materialberedning**
- Tillsätt StoFlexyl Cement CEM II B/LL 42,5 R enligt blandningsförhållandet ovan. Blanda homogent med blandare. Justera appliceringskonsistensen med vatten.

Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.
	tätning	3,90 kg/m ²
	klisterbruk	2,00 kg/m ²
	grundning och fuktskyddsmålning	0,50 kg/m ²
	armering	1,30 kg/m ²

Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.

(Alla uppgifter är utan cement, om cement tillsätts gäller dubbla värdet.)

- Applicering**
- se tekniskt faktablad för StoFlexyl

Tekniskt faktablad

StoFlexyl Cement

Torkning, härdning, överbearbetningstid

Torktiden är beroende av temperatur, vind och den relativa luftfuktigheten. Vid ogynnsam väderlek bör lämpliga skyddsåtgärder vidtas (t.ex. regnskydd/solskydd) för de pågående eller nygjorda ytorna.

Vid +20 °C luft- och underlagstemperatur och 65 % relativ luftfuktighet: överarbetningsbar tidigast efter 24 timmar.

Rengöring av verktyg

Rengör med vatten direkt efter användning.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

Ytterligare information finns i de systemrelaterade arbetsanvisningarna.

Leverans

Färgton

Vit

Förpackning

Säck

Lagring

Lagringsförhållanden

Lagras torrt och frostfritt.

Utlåtanden/godkännanden

test certificate No.
220011446-15-2

StoFlexyl blandad med StoFlexyl Cement
Test av vatteninträgningsdjup enligt EN 12390-8

Märkning

Produktgrupp

Cement

Sammansättning

Vitcement

Säkerhet

Denna produkt är märkningspliktig enligt gällande EU-förordning. Beakta säkerhetsdatablad! Säkerhetsanvisningar avser bruksfärdig, ej applicerad produkt.

Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att inandas damm. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den

Tekniskt faktablad

StoFlexyl Cement

information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se