


Tekniskt faktablad

StoGold Fill

Dispersionsbaserad spackelmassa för spackling av vattenavvisande och lufttäta skarvar i kombination med StoGuard Mesh



Karakteristik

Användning

- utvändigt
- för spackling av vattenavvisande och lufttäta skarvar i kombination med StoGuard Mesh, t.ex. fogar, hörn, övergångar
- fogbredd: 0,8-3,0 mm

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet	EN ISO 2811	1,6 - 1,7 g/cm ³	
Vattenångdiffusion motståndstal μ	EN ISO 7783	1.400 - 1.800	V2 medel
PH-värde		8,3	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Underlag

Krav

Underlag generellt:

- Fast, torrt, rent, bärkraftigt
- Fri från cementskud, saltutfällningar och släppmedel

Anvisning:

- Kontrollera om infästningen är lämplig för underlaget.
- Fuktiga eller ofullständigt härdade underlag kan leda till skador i efterföljande beläggning, t.ex. blåsor, sprickor.

Förberedelser

1. Kontrollera den befintliga beläggningens bärkraftighet.
2. Ta bort beläggningar som inte är bärkraftiga.
3. Rengör underlaget vid behov.

Applicering

Appliceringstemperatur

Underlags- och lufttemperatur:
Lägst temperatur: +5 °C
Max. temperatur: +30 °C

Applicering

Manuellt, maskinellt

1. Klistra fogarna mellan skivskarvarna och fogarna vid fönsteranslutningarna med StoGuard Mesh.
2. Fyll fogarna med StoGold Fill.
3. Applicera StoGold Coat® jämnt maskinellt eller med roller i en applicering.
4. Applicera ett andra skikt StoGold Coat®.

Tekniskt faktablad

StoGold Fill

Torkning, härdning, överbearbetningstid	Följande faktorer fördröjer torkning och härdning innan en möjlig överarbetning: -hög luftfuktighet -låga temperaturer -låg luftväxling -ogynnsamma väderförhållanden 1. Vidta lämpliga skyddsåtgärder. 2. Täck de pågående eller nygjorda fasadytorna med regnskydd. Överarbetning efter tidigast 4 timmar är möjlig under följande villkor: -Underlags- och lufttemperatur: +21 °C -Relativ luftfuktighet: 50 % Anvisningar: -StoGold Fill ska överarbetas inom 3 månader.
Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning.
Leverans	
Färgton	Natur
Förpackning	Hink
Lagring	
Lagringsförhållanden	Lagras väl tillsluten och frostfritt. Skydda mot stark värme och direkt solljus.
Lagringstid	Bästa kvalitet i originalförpackning garanteras fram till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas med hjälp av batchnumret på förpackningen. Batchnumret betyder: Siffror 1 = årets siffror, siffror 2 + 3 = vecka Exempel: 1450013223 - lagringstid garanteras t.o.m. vecka 45 år 2021
Märkning	
Produktgrupp	Spackelmassa
Särskilda upplysningar	

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00

Tekniskt faktablad

StoGold Fill

E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se