

Tekniskt faktablad

StoGraffiti Stripper Soft

Graffitisanering

Karakteristik

Användning	• ut- och invändigt • som graffitisanering på mineraliska underlag, t.ex. betong, natursten, murbruk • som graffitisanering på ytor beständiga mot lösningsmedel, t.ex. trä, keramik, glas • för rengöring av ytor från spraylack baserad på nitro, kombi, konstharts, akryl • för borttagning av spraylack, filtpena, kulspetspena • för borttagning av tectyl på lösningsmedelsbeständiga mineraliska underlag • för borttagning av dispersionsfärg
-------------------	---

Egenskaper	• fri från klorerade kolväten • orsakar ingen förändring i det mineraliska underlaget • hög flampunkt • biologiskt nedbrytbar i reningsverk • karakteristisk, mild lukt • lågviskös
-------------------	--

Utseende	• transparent mjölkaktigt grumlig
-----------------	-----------------------------------

Underlag

Förberedelser	Kontrollera objekt- och omgivningsförhållanden. Om upplösta beläggningar ska tas bort med högtryckstvätt med hetvatten, måste uppsamlingsanordningar planeras in. Objektet ska anmälas till ansvarig myndighet. Vid användning av StoGraffiti Stripper Soft med högtryckspump rekommenderas att behånga ytorna med presenning och ta särskild hänsyn till säkerhetsanvisningarna. Skydda ytor av plast! Anlägg provyta för att säkerställa att StoGraffiti Stripper Soft inte skadar underlaget.
----------------------	--

Applicering

Appliceringstemperatur	Lägsta underlags- och lufttemperatur: +10 °C
-------------------------------	--

Förbrukning	Användningssätt		Förbrukning ca.
			0,2-1,0 l/m ²
	Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.		

Applicering	Mindre ytor appliceras med pensel, slev eller spackel. Större ytor appliceras med fördel med högtrycksspruta. Applicera alltid nedifrån och upp.
--------------------	---

Tekniskt faktablad

StoGraffiti Stripper Soft

För att lösningsegenskaperna ska utvecklas fullt ut, måste framför allt ett tillräckligt tjockt lager appliceras. Vid applicering av ett för tunt lager blir ytan torr och vitaktig. Spola då inte med vatten, utan applicera på ett nytt lager för att återaktivera lösningsprocessen.

Verkningstid	Från några minuter upp till flera timmar, beroende på färgtyp och underlag.
Avspolning/rengöring	Avspolningen av upplöst klotter/graffiti ska alltid ske genast vid den optimala lösningsstidpunkten. Bearbeta den upplösta graffitin mekaniskt med en rotborste, doppad i StoGraffiti Stripper Soft, innan avspolning med högtryckstvätt. Tvätta därefter bort den upplösta graffitin med högtryckstvätt och hett vatten. Ca +80 °C, tryck 60-130 bar, nedifrån och upp och mot den redan rengjorda ytan. Lansen hålls därmed alltid bort från de bestrukna ytorna för att undvika ett reaktionsstopp genom kontakt med vatten.
Rengöring av verktyg	Rengör med vatten.
Övrigt	Rådgör med lokal miljö- och hälsoskyddsmyndighet innan arbetet påbörjas! Läs noggrant igenom säkerhetsdatabladet!
Leverans	
Förpackning	1 liter
Lagring	
Lagringsförhållanden	Lagras väl tillslutet och frostfritt.
Lagringstid	I originalförpackning till ... (se förpackningen).
Märkning	
Produktgrupp	Klottersanering
Säkerhet	Säkerhetsdatablad finns på www.sto.se Observera informationen angående hantering av produkten, lagring och avfallshantering.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Tekniskt faktablad

StoGraffiti Stripper Soft

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se