


Tekniskt faktablad

StoJet PU VH 200

SPUR injektionsharts, snabbskummande



Karakteristik

Användning • för förinjektering under tryck av vattenförande sprickor i betong

Egenskaper • snabbskummande
• härdar under vattenpåverkan
• blandningsförhållande 1 : 1 volymetriskt

Särskilda egenskaper/upplysningar • komponent i StoCretec-system enligt DIN V 18028
• vid förslutning, tätning och elastisk sammanfogning av sprickor krävs en efterinjektering med StoJet PIH 200

Underlag

Krav Sprickans fuktillstånd "vattenförande under tryck" enligt DIN V 18028
Vatten krävs som reaktant.

Applicering

Appliceringstemperatur Lägsta appliceringstemperatur: +8 °C
Högsta appliceringstemperatur: +30 °C

Blandningsförhållande Komponent A : komponent B = 1 : 1 volymdelar
Komponent A : komponent B = 100 : 88 viktdelar

Materialberedning Temperaturen på de enskilda komponenterna måste vara minst +15 °C vid blandning.
Komponent A och komponent B levereras i anpassat blandningsförhållande och blandas enligt följande anvisningar. Rör om komponent A, tillsätt sedan hela komponent B. Blanda med långsamgående visp (max. 300 v/min.) tills en homogen, klumpfri massa bildas. Rör även om noggrant vid sidorna och i botten för att fördela härdaren jämnt.
Blandningstid minst 3 minuter.

Häll över materialet i en ren behållare efter blandning och rör om igen.
Applicera inte ur leveransförpackningen!
Efter partiell tappning måste befintligt avfukningssystem på dunkens botten omskakas.

Applicering StoJet PU VH 200 kan appliceras genom injektering med en- eller tvåkomponents injektionsutrustning för reaktionsharts (PUR-I).

En efterföljande injektering med StoJet PIH 200 krävs för tätning. Omedelbart efter att vattenflödet har avtagit efter injektionen med StoJet PU VH 200 görs en injektion med StoJet PIH 200 utanför ZTV-ING:s giltighetsområde via samma

Tekniskt faktablad

StoJet PU VH 200

packer.
Eventuellt kan det vara nödvändigt att byta packerns nippel.

Vid tillämpning av ZTV-ING, begränsa användningen av StoJet PU VH 200 till den bakre tredjedelen av byggelementets tvärsnitt. Utför injektering med StoJet PIH 200 omedelbart efter att vatteninflödet avtagit via ytterligare borrhörlar.

Rengöring av verktyg	Rengör med aceton direkt efter användning		
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Allmänna arbetsanvisningar finns på www.stocretec.de samt i bilagan till aktuell teknisk handbok. Förpackningen 9 kg kombi innehåller en kartong med 9 x 1 kg kombi		
Leverans			
Förpackning	Dunk Burk		
	Artikelnummer	Beteckning	Förpackning
	09382/003	StoJet PU VH 200 kombi	9 kg kombi
	09382/001	09382/001	20 kg set
Lagring			
Lagringsförhållanden	Lagras torrt och frostfritt.		
Lagringstid	I originalförpackning till ... (se förpackning).		
Märkning			
Produktgrupp	Injektionsharts		
Säkerhet	Denna produkt är märkningspliktig enligt gällande EU-förordning. Säkerhetsdatablad erhålls vid första beställning. Observera informationen om hantering av produkten, förvaring och avfallshantering.		

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING

Tekniskt faktablad

StoJet PU VH 200

Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se