

Tekniskt faktablad

StoJet P 110

Slagpacker 10 mm för injektionsharts av epoxi och polyuretan



Karakteristik

Användning	• universellt användbart påfyllnadsrör för kraftfull och elastisk sprickinjektering inom husbyggnad och anläggning • för torra och fuktiga sprickor enligt EN 1504-5
Egenskaper	• konisk slagpacker med returflödeskanal
Särskilda egenskaper/upplysningar	• på byggelement med tunna väggar kan borrhålet borraras direkt i sprickan

Underlag

Krav	Slipa och rengör betongunderlaget i sprickområdet innan tätning. Rengör sprickan med industridammsugare eller tryckluft. Vid fyllning med StoPox SK 41 ska fukten i sprickan, sprickans kant och sida definieras som "torr" enligt EN 1504-5.
-------------	---

Applicering

Applicering	Borra borrar kanaler med Ø 10 mm i 45° vinkel mot betongytan på alternerade sidor av sprickan. Avstånd mellan hålen från sprickan och längs sprickans kant: halva byggelementets tjocklek. Borra borrhålen direkt i sprickan på byggelement med tunna väggar. Slå in slagpackern P 110 i borrhålen efter att borrar kanalerna rengjorts. Täta sprickan vid behov. Skruva på injekteringsnippeln. Fyll igen sprickan helt med injektionsharts av polyuretan eller epoxi beroende på vad som krävs. Slå av slagpackern med hammare. Brottet uppkommer alltid under byggelementets yta. Stäng sedan slagpackern med medföljande tätningsplugg. Lämplig för följande injektering: StoJet IHS, StoJet IHS 93, StoJet PU VH 200, StoJet PIH NV, StoJet PIH 200 Appliceringstryck max. 200 bar, observera max. appliceringstryck beroende på betonghållfasthet.
--------------------	--

Tekniskt faktablad

StoJet P 110

Anvisningar,
rekommendationer, speciell
information, övrigt

Se www.sto.se

Leverans

Förpackning Burk

	Artikelnummer	Beteckning	Förpackning
	01401-001	StoJet P 110	100 st burk

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras torrt.

Märkning

Produktgrupp Packer

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se