


Tekniskt faktablad

StoLevell In Fill

Gipsspackel för fyllning och glättning



Karakteristik

Användning

- invändigt
- på mineraliska och organiska underlag
- för renovering av befintliga beläggningar (heltäckande och fyllning av hål)
- för att uppnå spacklad kvalitetsnivå Q1 till Q4

Egenskaper

- fin
- organiskt modifierad
- konserveringsmedelsfri
- fiberförstärkt
- lämplig för slipning
- snabbt överarbetningsbar
- spackelmassa typ 4B enligt DIN 13963
- mycket god stabilitet
- mycket god vidhäftning på många underlag

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Diffusionsekvivalent luftskikt tjocklek	EN ISO 7783	0,10 m	
Maximal skikt tjocklek		30 mm	
Skrymdensitet härdat bruk	EN 1015-10	1,1 g/cm ³	
Brandförhållande	EN 13501-1	A2-s1, d0	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Underlag

Krav

Underlaget måste vara fast, torrt, rent, bärkraftigt och fritt från slagg, saltutfällningar och släppmedel.

Förberedelser

Förberedning av underlaget och utförande av beläggningsarbeten ska följa de allmänt erkända tekniska reglerna. Alla beläggningar och förarbeten ska anpassas till objektet och de krav de utsätts för.

Ta bort lösa färgrester och icke-bärande målningar och beläggningar och rengör ytan (mekaniskt eller med lämpligt färgborttagningsmedel).

Grundningar får inte bilda ett blankt skikt.

Mögelangripna ytor:

Behandla ytorna med desinfektionsmedel och tvätta sedan noggrant med vatten.

Tekniskt faktablad

StoLevell In Fill

Ta hänsyn till gällande nationella rekommendationer och riktlinjer vid mögelsanering.

De nämnda beläggningssystemen och -förslagen befriar inte hantverkaren från eget ansvar beträffande provning och bedömning av underlag.

Applicering

Appliceringstemperatur Lägsta underlags- och lufttemperatur: +5 °C
Högsta underlags- och lufttemperatur: +30 °C

Appliceringstid Vid +20 °C: max. 1 timme

Materialberedning Blanda produkten noggrant med rent vatten i en ren behållare. Särskilt rester av redan blandat spackel kan förkorta bearbetningstiden avsevärt.

Blandningsförhållande:
Max. 3 l vatten per 5 kg / max. 9 l vatten per 15 kg

Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.	
	per mm skiktjocklek	1,00	kg/m ²

Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.

Beläggningssystem Grundbeläggning:
Beroende på underlagets typ och tillstånd.

Spackling:
Fyll och täta större ojämnheter, t.ex. anslutningar och fogar, med produkten. Grunda ev. med StoPrim Plex efter test och bedömning av utföraren. Därefter är överbearbetning med alla invändiga produkter från Sto möjlig.

Applicering Manuellt, maskinellt

Beroende på ojämnheter kan flera spacklingar behövas tills ytan är jämn. Max. skiktjocklek per spackling: 30 mm. Grunda punktspacklingar och heltäckande spacklingar med StoPrim Plex eller StoPrim GT innan ytterligare beläggning.

Maskinell applicering:

Information om Ritmo Powercoat:
Motoreffekt: 1,5 kW
Varvtal: 575 v/min
Strömförbrukning: 2,5 A
Vatteninställning: 85 l/h
Brukeffekt: 3 l/min
Bruktryck: 7 bar
Slangdiameter: NW 1/2 tum
Sprutmunstycke: 4,5 mm

Tekniskt faktablad

StoLevell In Fill

Torkning, härdning, överbearbetningstid	Torkningen beror på rummets klimatförhållanden (t.ex. temperatur och relativ luftfuktighet).
Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning.
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	För prefabricerad konstruktion kan särskilda krav och därmed avvikande regler gälla. Användning på ytor utsatta för vatten: - Vattenexponeringsklass enligt DIN 18534-1:2017-04 och enligt faktablad nr 5 från Bundesverband der Gipsindustrie e.V. - Produkten är endast lämplig för ytor med vattenexponeringsklass W0-I (låg vattenpåverkan).
Leverans	
Färgton	Naturvit
Lagring	
Lagringsförhållanden	Lagras torrt.
Lagringstid	Bästa kvalitet i originalförpackning till ... (se förpackning).
Märkning	
Produktgrupp	Spackelmassa
Sammansättning	oorganiskt bindemedel polymerpulver mineraliska fyllmedel organiska fyllmedel retarder förtjockare
Säkerhet	Beakta säkerhetsdatablad! Säkerhetsanvisningar avser bruksfärdig, ej applicerad produkt.
Särskilda upplysningar	
Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.	

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING

Tekniskt faktablad

StoLevell In Fill

Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se