


Tekniskt faktablad

StoLook Punto F

Mycket fint marmormjöl eller tegelmjöl för färgbrytning av StoCalce Veneziano och StoCalce Marmorino



Karakteristik

Användning

- invändigt
- för naturlig brytning av StoCalce Veneziano, StoCalce Marmorino, StoLevell Calce FS och StoCalce Activ

Egenskaper

- för att uppnå ytor med marmor- och stenkaraktär

Applicering

Appliceringstemperatur Lägsta applicerings- och underlagstemperatur: +5 °C

Blandningsförhållande

Max. 20 % i StoCalce Veneziano
Max. 16 % i StoCalce Marmorino
Max. 20 % i StoLevell Calce FS
Max. 20 % i StoCalce Activ

Materialberedning

Häll StoLook Punto F efter behov i grundmaterialet och blanda maskinellt. Ju mer tillsats av StoLook Punto F, desto mer ökar ytans färgtonsintensitet. Beakta maximalt blandningsförhållande.

Applicering Beroende på grundmaterial och ytteknik.

Rengöring av verktyg Rengör med vatten direkt efter användning.

Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

Om maximalt blandningsförhållande överskrids, blir grundmaterialet för torrt och förlorar sin optimala appliceringskonsistens. Marmormjölen kan kombineras med varandra inom det maximala blandningsförhållandet.

Blanda endast den mängd av marmormjölet Coccio Pesto som kan appliceras på en dag. På grund av den kemiska reaktionen härdar det blandade materialet efter 12 timmar.

Leverans

Färgton Giallo Mori (gul morimarmor), Rosso Verona (röd veronamarmor), Verde Alpi (grön alpmarmor), Nero Ebano (svart marmor), Coccio Pesto (tegelmjöl)

Förpackning Hink

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras väl tillsluten och frostfritt.

Tekniskt faktablad

StoLook Punto F

Märkning

Produktgrupp Pigmentpulver

Sammansättning Enligt "Vdi-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk branschorganisation för ytbeläggningar)
mineraliska fyllmaterial

Säkerhet Beakta säkerhetsdatablad!

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se