


# Tekniskt faktablad

## StoLook Struktur F

Strukturerbar, fyllande, fin invändig  
dispersionsfärg, provad för skadliga ämnen



### Karakteristik

- Användning**
- invändigt
  - för strukturerande målningar
  - särskilt lämplig för efterföljande effektbeläggningar (lasyrteknik)

- Egenskaper**
- strukturerbar med olika verktyg
  - fri från lösningsmedel och mjukgörare
  - lågemitterande
  - TÜV SÜD - test av hälsorelevanta komponenter och emissioner, regelbunden produkt- och processövervakning, kontroll av råvaror ([www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte](http://www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte))
  - fri från substans som bildar häxsot

- Utseende**
- helmatt enligt EN 13300

### Teknisk data

| Kriterium                                | Standard/testföreskrift | Värde/ Enhet                | Upplysningar |
|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| Densitet                                 | EN ISO 2811             | 1,5 - 1,7 g/cm <sup>3</sup> |              |
| Diffusionsekvivalent<br>luftskiktjocklek | EN ISO 7783             | < 0,10 m                    | V1 hög       |
| Glans                                    | EN 1062-1/EN 13300      | G4 - helmatt                |              |

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

### Underlag

- Krav**
- Underlaget måste vara fast, torrt, rent, bärkraftigt och fritt från slagg, saltutfällningar och släppmedel.

- Förberedelser**
- Förberedning av underlaget och utförande av beläggningsarbeten ska följa de allmänt erkända tekniska reglerna. Alla beläggningar och förarbeten ska anpassas till objektet och de krav de utsätts för.

Ta bort lösa färgrester och icke-bärande målningar och beläggningar och rengör ytan (mekaniskt eller med lämpligt färgborttagningsmedel).

Grundningar får inte bilda ett blankt skikt.

Normalt och starkt absorberade underlag:  
Grunda med StoPrim Plex.

StoPrim Plex är bruksfärdig och kan förtunnas med max. 30 % vatten beroende på underlagets absorptionsförmåga.

## Tekniskt faktablad

# StoLook Struktur F

Svagt absorberande underlag:  
Grunda med StoPrim Color.

Vattenlösliga beståndsdelar:  
Isolera med StoPrep Isol.  
StoPrep Isol är bruksfärdig och får inte förtunnas.

Mögelangripna ytor:  
Behandla ytorna med desinfektionsmedel och tvätta sedan noggrant med vatten.  
Ta hänsyn till gällande nationella rekommendationer och riktlinjer vid mögelsanering.

Vid beläggning med akrylfogar och tätningsmassor, kan sprickor och/eller missfärgningar bildas i målningen på grund av högre elasticitet i dessa fogmaterial. På grund av stort utbud av produkter på marknaden bör egna tester genomföras för att bedöma vidhäftningen.

De nämnda beläggningssystemen och -förslagen befriar inte hantverkaren från eget ansvar beträffande provning och bedömning av underlag.

| Applicering                             |                                                                                                                                                                                                                         |                 |                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Appliceringstemperatur                  | Lägsta underlags- och appliceringstemperatur: +5 °C                                                                                                                                                                     |                 |                   |
| Materialberedning                       | Produkten är bruksfärdig. Förtunna produkten med max. 10 % vatten.                                                                                                                                                      |                 |                   |
| Förbrukning                             | Användningssätt                                                                                                                                                                                                         | Förbrukning ca. |                   |
|                                         | Mellanbeläggning (förtunnad med max. 10 % vatten)                                                                                                                                                                       | 0,25            | kg/m <sup>2</sup> |
|                                         | Slutbeläggning (strukturera)                                                                                                                                                                                            | 0,70            | kg/m <sup>2</sup> |
|                                         | Hela systemet                                                                                                                                                                                                           | 0,95            | kg/m <sup>2</sup> |
|                                         | Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande. |                 |                   |
| Beläggningssystem                       | Grundbeläggning:<br>Beroende på underlagets typ och tillstånd.<br><br>Mellan- och slutbeläggning:<br>StoLook Struktur F                                                                                                 |                 |                   |
| Applicering                             | Pensel, roller, maskinellt, strukturerbar med borste, moddlare, spackel osv.                                                                                                                                            |                 |                   |
| Torkning, härdning, överbearbetningstid | Vid +20 °C luft- och underlagstemperatur och 65 % relativ luftfuktighet: överarbetningsbar efter ca 8 timmar.                                                                                                           |                 |                   |
| Rengöring av verktyg                    | Rengör med vatten direkt efter användning.                                                                                                                                                                              |                 |                   |

## Tekniskt faktablad

# StoLook Struktur F

### Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt

#### Anvisning för torkning:

Gipsspackel som rekommenderas av tillverkaren av kartongklädda gipsskivor kan vara särskilt känsliga för fukt. Denna känslighet kan orsaka blåsbildning, svällning av spackelmassan och avflagnig. Tillräcklig ventilation och temperatur påskyndar torkningen.

#### Användning på ytor utsatta för vatten:

- Vattenexponeringsklass enligt DIN 18534-1:2017-04 och enligt faktablad nr 5 från Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Produkten är endast lämplig för ytor med vattenexponeringsklass W0-I (låg vattenpåverkan).

### Leverans

#### Färgton

Vit, brytbar enligt StoColor System

#### Bindemedelsbrott:

Mekaniska belastningar kan skada materialets fyllmedel och därmed leda till ljusa märken. Detta har ingen påverkan på produktens kvalitet och funktion.

#### Färgtonsnoggrannhet:

Kemiska och fysikaliska härdningsprocesser och olika objektsförhållanden påverkar färgtonsnoggrannhet, färgtonens jämnhet och fläckfrihet. I följande fall ges därför ingen garanti:

- ojämn underlagsabsorption
- varierande underlagsfukt i ytan
- delvis kraftigt varierande alkalitet och/eller ämnen i underlaget

#### Brytbar

Färgbrytning med max. 1 % StoTint Aqua är möjlig.

#### Förpackning

Hink

### Lagring

#### Lagringsförhållanden

Förvaras svalt och frostfritt i väl tillsluten originalförpackning. Skydda mot direkt solljus.

#### Lagringstid

Bästa kvalitet i öppnad originalförpackning garanteras om lagringsförhållandena iakttas till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas med hjälp av förpackningens batchnummer.

Förklaring till batchnummer.:

Siffror 1 = årets slutsiffror, siffror 2 + 3 = kalendervecka

Exempel: 6450013223 - lagringstid t.o.m. vecka 45 år 2026

Använd genast efter öppning. Föroreningar kan förkorta hållbarheten, t.ex. genom smutsigt verktyg.

### Utlåtanden/godkännanden

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-10/231211-3

StoLook Struktur F (lågemitterande, provat för skadliga ämnen och övervakad tillverkningskontroll)  
Bedömning av emissionsförhållande

### Märkning

#### Produktgrupp

Strukturbeläggning

# Tekniskt faktablad

## StoLook Struktur F

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sammansättning</b> | Enligt "Vdl-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk branschorganisation för ytbeläggningar)<br>polymerdispersion<br>titandioxid<br>silikatiska fyllmaterial<br>mineraliska fyllmedel<br>organiska fyllmaterial<br>vatten<br>förtjockare<br>dispergeringsmedel<br>skumdämpare<br>vätmedel<br>skyddsmedel för lagring på bas av BIT/ZPT<br>skyddsmedel för lagring på bas av CIT/MIT 3:1 |
| <b>Säkerhet</b>       | Beakta säkerhetsdatablad!<br>Säkerhetsanvisningar avser bruksfärdig, ej applicerad produkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>EUH210</b>         | Säkerhetsdatablad finns att rekvidera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>EUH208</b>         | Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1).<br><br>Kan orsaka en allergisk reaktion.<br><br>Dessa är konserveringsmedel.<br>Undvik kontakt med huden och ögonen.                                                                                         |
| <b>EUH211</b>         | Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida ([www.sto.se](http://www.sto.se)) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB  
Box 1041  
SE - 581 10 LINKÖPING  
Telefon: 013-37 71 00  
E-mail: [kundkontakt@sto.com](mailto:kundkontakt@sto.com)  
[www.sto.se](http://www.sto.se)