


# Tekniskt faktablad

## StoPma KAT 300

PMMA katalysator för StoPma balkong- och parkeringshussystem



### Karakteristik

|                                   |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Användning                        | • utvändigt                                                                                                                                       |
| Egenskaper                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dibenzoylperoxid (50 %)</li> <li>• snabb härdning</li> <li>• applicerbar från 0 °C till 30 °C</li> </ul> |
| Särskilda egenskaper/upplysningar | • Förvaras inte i kontakt med metaller.                                                                                                           |

### Teknisk data

| Kriterium                                                                                                                                                                                                                                        | Standard/testföreskrift | Värde/ Enhet           | Upplysningar |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| Skrymdensitet                                                                                                                                                                                                                                    |                         | 0,64 g/cm <sup>3</sup> |              |
| Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet. |                         |                        |              |

### Applicering

|                        |                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Appliceringstemperatur | Lägsta appliceringstemperatur: 0 °C<br>Högsta appliceringstemperatur: +30 °C |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blandningsförhållande | <p>Mängden katalysator som krävs beror på material- och underlagstemperatur.</p> <p>Blandningsförhållandet för respektive baskomponenter anges i det tekniska faktabladet.</p> <p>Under- eller överdosering kan leda till betydande reaktionsstörningar.</p> <p>En lätt överdosering av StoPma KAT 300 leder till en förkortad brukstid, en snabbare härdning och högre reaktionstemperatur.</p> <p>För exakt dosering rekommenderas en digital precisionsvåg.</p> <p>Alternativt kan volymetrisk dosering användas. 1 cm<sup>3</sup> (1 ml) = 0,64 g</p> |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialberedning | <p>Rör om huvudkomponenterna ordentligt så att paraffinet fördelas jämnt.</p> <p>Blanda additivet StoDivers ST i baskomponenten och homogenisera innan katalysatorn tillsätts.</p> <p>Tillsätt sedan den exakt doserade mängden katalysator. Blanda noggrant med långsamgående visp (max. 300 varv/min.). Blanda i minst 1 minut.</p> <p>Applicera genast.</p> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Leverans

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | Kartong |
|-------------|---------|

## Tekniskt faktablad

### StoPma KAT 300

#### Lagring

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Lagringsförhållanden | Lagras torrt och frostfritt; undvik direkt solljus. Undvik temperaturer över 25 °C. |
| Lagringstid          | I originalförpackning till ... (se förpackning).                                    |

#### Märkning

|          |                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Säkerhet | Denna produkt är märkningspliktig enligt gällande EU-förordning.<br>EU-säkerhetsdatablad erhålls vid första beställning.<br>Observera informationen om hantering av produkten, förvaring och avfallshantering. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida ([www.sto.se](http://www.sto.se)) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB  
Box 1041  
SE - 581 10 LINKÖPING  
Telefon: 013-37 71 00  
E-mail: [kundkontakt@sto.com](mailto:kundkontakt@sto.com)  
[www.sto.se](http://www.sto.se)