

Tekniskt faktablad

StoPox SL Terrazzo

Epoxibindemedel för terrazzoappliceringar, färgad



Karakteristik

- Användning**
- invändigt
 - för marmorliknande, dekorativa golv
 - för StoPox Terrazzo-system

- Egenskaper**
- pigmenterad
 - lågemitterande

- Utseende**
- högblank

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Torrhalt		100 %	
Egenvikt	EN ISO 2811	1,7 g/cm ³	3-komp
Egenvikt	EN ISO 2811	1,3 g/cm ³	2-komp

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Underlag

- Krav**
- Krav på underlaget:
Underlaget måste vara rent, torrt och fritt från löst sittande material, cementhud, fett, olja och andra föroreningar. Ta bort ytvatten.
- Relativ fuktighet i betongen bör vara max. 95 %.

Förberedelser

Underlaget förbereds med lämplig mekanisk metod som t.ex. fräsning, blästring eller diamantslipning med efterföljande dammsugning.

Gammal obehandlad betong och nedslitna målade ytor rengörs även kemiskt om de är kontaminerade med olja, fett, o likn. Tvätta med emulgerande rengöringsmedel. Tidigare målade ytor fräses till ren betong.

Applicering

- Appliceringstemperatur**
- Lägsta appliceringstemperatur: Minst +10 °C i luft eller på underlag.
- Appliceringstid**
- Vid +21 °C: ca 30 minuter
- Blandningsförhållande**
- Komponent A : komponent B : komponent C = 100 : 30,4 : 130 viktdelar

Tekniskt faktablad

StoPox SL Terrazzo

Materialberedning

Häll komponent B (hårdare) i komponent A (harts) och blanda noggrant i 3 minuter. Använd långsamgående visp. Vid 3-komponentsystem, tillsätt sedan komponent C (filler) och blanda i 3 minuter tills massan har en homogen konsistens.

Förvara komponenterna i rumstemperatur i ett dygn innan användning.

Applicering

Grundning
Betonggolv av normal kvalitet, K25 – K35, grundas med StoPox GH 205.

Vid behov av M1-klassat system:
Använd StoPox GH 406 + StoPox SL Terrazzo ZV.

Vid svag betong, cementbaserade golv- och avjämningsmassor samt fuktig betong grundas med StoPox 452 EP (se faktablad).

Spackling/lagning
Eventuell spackling, lagning eller avjämning av golvet, görs med StoPox GH 205 med filler eller tixotroperingsmedel.

Applicering
Applicera i enlighet med anvisningar för StoFloor Decorative Terrazzo.
Kontakta Sto.

Torkning, härdning, överbearbetningstid

Torktid, dammtorr
Vid +21 °C: ca 10 timmar

Härdningstid
Vid +21 °C: ca 5-7 dygn

Rengöring av verktyg

Rengör med StoCryl VV eller lösningsmedel som aceton, xylen eller liknande. Härdat material tas bort mekaniskt.

Leverans

Färgton

Färgton enligt aktuell färgtonsöversikt

	Artikelnummer	Beteckning	Förpackning
	68022/004	StoPox SL Terrazzo ZV bruten set	15,1 kg set
	68022/003	StoPox SL Terrazzo LY set bruten	15 kg set
	68022/002	StoPox SL Terrazzo set bruten	15 kg set
	68022/001	StoPox SL Terrazzo set bruten	30 kg set

Förpackning

11,5 kg komp A
3,5 kg komp B (3,6 kg för StoPox SL Terrazzo ZV)
15 kg komp C, StoQuarz SL 2500

Tekniskt faktablad

StoPox SL Terrazzo

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras torrt och frostfritt.

Lagringstid Minst 12 månader i öppnad förpackning (+5 °C till +25 °C).

Märkning

Säkerhet Denna produkt är märkningspliktig enligt gällande EU-förordning. EU-säkerhetsdatablad erhålls vid första beställning. Observera informationen om hantering av produkten, förvaring och avfallshantering.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se