


Tekniskt faktablad

StoPrep Contact

Vidhäftare för släta underlag



Karakteristik

Användning	• utvändigt • invändigt • som vidhäftningsbruk för puts, klister och spackelmassa • på släta, ej absorberande väggar och innertak, t.ex. betong, trä-, gipsskivor och keramikplattor
------------	---

Egenskaper	• vidhäftningsförbättrande • fylld • alkalibeständig
------------	--

Utseende	• matt
----------	--------

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet	EN 1062-3	1,4 - 1,6 g/cm ³	
Draghållfasthet på betong	EN 1542	0,8 - 1,4 N/mm ²	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Underlag

Krav	Underlag generellt: - Fast, torrt, rent, bärkraftigt - Fett- och dammfri - Fri från cementhud, saltutfällningar och släppmedel Krav som vidhäftningsbruk för gipsputs på betong: - För gipsbruk och torrbruk enligt DIN EN 13279-1 får betongen under ytan inte längre vara fuktig. Utsläpp av fukt från betongen. - Under gynnsamma förhållanden: 4 veckor efter tillverkning eller borttagning av gjutform. - Under ogynnsamma förhållanden: minst 8 veckor efter tillverkning eller borttagning av gjutform. Fukthalt: - Mät fukthalten i betongunderlaget med CM-mätare. - Fukthalt i betong: max. 3 viktprocent i de översta 2-3 cm - Vid för hög fukthalt i betongen får den inte beläggas.
------	--

Tekniskt faktablad

StoPrep Contact

- Undvik uppstigande vatten. Detta kan leda till skador efter att beläggningen applicerats.

Se detaljerad och ytterligare information:

- Faktablad 2: "Gipsputze und gipshaltige Putze auf Beton", "Bundesverband Ausbau und Fassade im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes Industriegruppe Baugipse" i Bundesverband der Gipsindustrie e.V.

Förberedelser

1. Kontrollera den befintliga beläggningens bärkraftighet.
2. Ta bort beläggningar som inte är bärkraftiga.
 - Ta bort sinterskikt med en stålborste och rugga upp med en skrapa eller sandblåstra.
3. Rengör underlaget vid behov.

Applicering

Appliceringstemperatur

Underlags- och lufttemperatur:
Lägsta temperatur: +5 °C
Max. temperatur: +30 °C

Materialberedning

Användning som rollbart och sprutbart vidhäftningsbruk:

- För gipsputs invändigt utan tillsats av cement.
- 1. Förtunna produkten med max. 10 % vatten.
- 2. Rör om materialet noga innan applicering.

Specialanvändning som rollbart och strykbart vidhäftningsbruk, på t.ex. glaserade kakelplattor:

- För mineraliskt klisterbruk och armeringsbruk.
- 1. Blanda materialet med ca 20 viktprocent cement CEM I, cement CEM II enligt DIN EN 197-1 eller StoFlexyl Cement, tills en homogen, klumpfri massa bildas.
- 2. Förtunna produkten med max. 10 % vatten.

Använd som spacklingsbart vidhäftningsbruk, horisontellt påfört med tandspackel.

- För mineraliskt klisterbruk och armeringsbruk, samt putsbruk enligt EN 998-1
- 1. Blanda materialet med ca 35-40 viktprocent cement CEM I, cement CEM II enligt DIN EN 197-1 eller StoFlexyl Cement, tills en homogen, klumpfri massa bildas.

Förbrukning

Användningssätt

Förbrukning ca.

Pensel, roller

0,20 - 0,40 kg/m²

som sprutapplicering

0,40 - 0,60 kg/m²

med tandslev (4 x 4)

1,50 - 2,00 kg/m²

Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.

Beläggningssystem

Grundbeläggning:

- Beroende på underlagets typ och tillstånd.

Vidhäftare:

- StoPrep Contact: Materialberedning enligt avsikt med överarbetning

Tekniskt faktablad

StoPrep Contact

	Överarbetning: - Överarbeta gipsputsen i innertaket med ett lager. Maximal putstjocklek: 15 mm. - Är större putstjocklekar nödvändiga, måste putsbärare användas.
Applicering	Pensel, roller, applicera med tandspackel, våtsprutas/appliceras med skruvpump
Torkning, härdning, överbearbetningstid	Torkning och härdning: - Produkten torkar fysikaliskt genom vattenavdunstning. Följande faktorer fördröjer torkning och härdning innan en möjlig överarbetning: - hög luftfuktighet - låga temperaturer - ogynnsamma väderförhållanden Överarbetning tidigast efter 12 timmar är möjlig under följande villkor: - Underlags- och lufttemperatur: +20 °C - Relativ luftfuktighet: 65 %
Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning.
Leverans	
Färgton	Vit Utan cement: transparent, obetydligt pigmenterad. Med cement: cementgrå.
Lagring	
Lagringsförhållanden	Förvaras svalt och frostfritt i väl tillsluten originalförpackning. Skydda mot direkt solljus.
Lagringstid	Bästa kvalitet i öppnad originalförpackning garanteras om lagringsförhållandena iaktas till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas med hjälp av förpackningens batchnummer. Förklaring till batchnummer.: Siffror 1 = årets slutsiffror, siffror 2 + 3 = kalendervecka Exempel: 6450013223 - lagringstid t.o.m. vecka 45 år 2026 Använd genast efter öppning. Föroreningar kan förkorta hållbarheten, t.ex. genom smutsigt verktyg.
Märkning	
Produktgrupp	Grundning
Sammansättning	Enligt "VdI-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk branschorganisation för ytbeläggningar) polymerdispersion mineraliska fyllmedel vatten glykoleter förtjockare skumdämpare

Tekniskt faktablad

StoPrep Contact

skyddsmedel för lagring på bas av 1,2-benzisotiazolin-3-one (BIT)
skyddsmedel för lagring på bas av bronopol (INN)

Säkerhet	Beakta säkerhetsdatablad!
-----------------	---------------------------

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se