


Tekniskt faktablad

StoPrep In

Vattenburen, invändig primer, provad för skadliga ämnen



Karakteristik

Användning

- invändigt
- på mineraliska och organiska underlag för efterföljande organisk och mineralisk ytputs

Egenskaper

- vidhäftningsförbättrande
- reglerar absorptionsförmågan
- diffusionsöppen
- fri från lösningsmedel och mjukgörare
- lågemitterande
- TÜV SÜD - test av hälsorelevanta komponenter och emissioner, regelbunden produkt- och processövervakning, kontroll av råvaror (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- fri från substans som bildar häxsot

Utseende

- matt enligt EN 13300

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet	EN ISO 2811	1,4 - 1,6 g/cm³	
Kornstorlek		500 µm	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Underlag

Krav

Underlaget måste vara fast, torrt, rent, bärkraftigt och fritt från sinterskikt, saltutfällningar och släppmedel. Fuktiga eller ofullständigt härdade underlag kan leda till skador i efterföljande beläggning, t.ex. blåsor, sprickor. Använd inte produkten på fuktiga eller smutsiga underlag.

Förberedelser

Gamla underlag:
Ta bort lös målning och ej bärkraftiga gamla målningar och beläggningar. Rengör underlaget mekaniskt eller med lämpliga färgbortagningsmedel.

Puts från bruksgrupperna PG II och III:
Fasta, normalt absorberande underlag: Belägg direkt.
Grovt porösa, sandande och kraftigt absorberande underlag: Grunda med StoPrim Plex.

Gips- och färdigputs ur bruksgrupp PG IV (utom IV d) och V:
Grunda med StoPrim Plex.

Tekniskt faktablad

StoPrep In

Gipsskivor:

Absorberande underlag: Grunda med StoPrim Plex.

Kartongklädda gipsskivor:

Grunda de kartongklädda gipsskivorna och den slipade spacklingen med StoPrim Plex.

Vid synlig gulnad, grunda ytterligare med StoPrep Isol enligt BFS faktablad 12. StoPrep Isol har en blockerande effekt. Kartongklädda gipsskivor som utsätts för ljus under en längre tid kan missfärgas eller senare missfärga slutbeläggningen. Rekommendation: Provbelaäggning över flera skivor, inklusive de spacklade områdena.

Heltäckande armering, t.ex. med StoTap Pro 100 S eller StoTap Pro 100 P, garanterar en hårfin spricköverbryggande beläggning enligt VOB del C, DIN 18363, paragraf 3.2.1.2.

Betong:

Ta bort föroreningar från formolja, fett och vax. Fyll skador och blåsor med StoLevell In Z och glätta. Grunda med StoPrim Plex.

Porbetong:

Grunda med StoPrim Plex. Glätta ytan med ett putsbräde.

Exponerat tegel:

Grunda med StoPrim Plex.

Trä-, fiber-, spån- och plywoodskivor:

Förbered vaxade skivor.

Grunda med StoPrim Plex eller StoAqua Allgrund.

Bärkraftiga beläggningar:

Matta, svagt absorberande beläggningar: Överarbota ytan direkt.

Blanka ytor och lackbeläggningar: Rugga upp ytan och applicera ett mellanskikt med StoPrim Color. Kraftigt absorberande befintlig dispersionsfärg: Grunda med StoPrim Plex.

Gamla kalk- och mineralfärgsmålningar och -beläggningar:

Ta bort mekaniskt och damma av ytorna. Grunda med StoPrim Plex eller StoPrim GT.

Limfärgsmålningar:

Tvätta noggrant och förbered eller belägg beroende på underlag.

Icke vidhäftande tapeter:

Ta bort helt. Klister- och underlagsrester tvättas bort. Täta håligheter med StoLevell In Fill, glätta och vidarebehandla.

Mögelangripna ytor:

Behandla ytorna med desinfektionsmedel och tvätta sedan noggrant med vatten.

Ta hänsyn till gällande nationella rekommendationer och riktlinjer vid mögelsanering.

Tekniskt faktablad

StoPrep In

Ytor med nikotin-, vatten-, sot- eller fettfläckar:
Tillsätt fettlösnande hushållsrengöringsmedel i vattnet och tvätta ytorna med det.
Låt torka. Borsta sedan av ytan. Grunda ytan en till två gånger med StoPrep Isol.
StoPrep Isol har en isolerande verkan.

Akrylbaserad tätningsmassa har en hög elasticitet. Vid beläggning av akrylbaserad tätningsmassa kan sprickor och missfärgningar uppstå i målningen. Utför vidhäftningsprov för den valda akrylbaserade tätningsmassan.

De nämnda beläggningssystemen och -förslagen befriar inte hantverkaren från eget ansvar beträffande provning och bedömning av underlag.

Applicering		
Appliceringstemperatur	Lägsta underlags- och lufttemperatur: +5 °C Högsta underlags- och lufttemperatur: +30 °C	
Materialberedning	Produkten är bruksfärdig. Förtunna produkten med max. 10 % vatten beroende på underlag. Rör om produkten noga före applicering.	
Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.
	per strykning	0,2 - 0,3 kg/m ²
	Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.	
Beläggningssystem	Grundning: Beroende på underlagets typ och tillstånd.	
	Mellanbeläggning: StoPrep In (anpassa färgtonen till slutbeläggningens färgton).	
	Slutbeläggning: Organisk och mineralisk ytputs eller dekorbeläggning.	
Applicering	Pensel, roller	
Torkning, härdning, överbearbetningstid	Produkten torkar fysikaliskt genom vattenavdunstning. Hög luftfuktighet och/eller låg temperatur fördröjer torktiden. Ytterligare systemuppbyggnad efter tillräcklig torkning. Kontrollera alltid varje objekt så att underlaget torkat tillräckligt. Vid +20 °C luft- och underlagstemperatur och 65 % relativ luftfuktighet: överarbetsbar efter ca 12 timmar.	
Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning.	
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Användning på ytor utsatta för vatten: - Vattenexponeringsklass enligt DIN 18534-1:2017-04 och enligt faktablad nr 5 från Bundesverband der Gipsindustrie e.V.	

Tekniskt faktablad

StoPrep In

- Produkten är endast lämplig för ytor med vattenexponeringsklass W0-I (låg vattenpåverkan).

Leverans	
Färgton	Vit, begränsat brytbar enligt StoColor System
Brytbar	Färgbrytning med max. 1 % StoTint Aqua är möjlig.
Förpackning	Hink
Lagring	
Lagringsförhållanden	Förvaras svalt och frostfritt i väl tillsluten originalförpackning. Skydda mot direkt solljus.
Lagringstid	Den bästa kvaliteten i öppnad originalförpackning garanteras om lagringsvillkoren hålls fram tills den maximala hållbarhetstiden har löpt ut. Detta kan avläsas med hjälp av förpackningens batchnummer. Förklaring till batchnummer.: Siffror 1 = årets slutsiffror, siffror 2 + 3 = kalendervecka Exempel: 6450013223 - lagringstid t.o.m. vecka 45 år 2026 Använd genast efter öppning. Föroreningar kan förkorta hållbarheten, t.ex. genom smutsigt verktyg.
Utlåtanden/godkännanden	
	TÜV SÜD – Certificate/eco-label no. TM-07/250901-2 StoPrep In (lågemitterande, provat för skadliga ämnen och övervakad tillverkningskontroll) Bedömning av emissionsförhållande
Märkning	
Produktgrupp	Primer
Sammansättning	Enligt "Vdl-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk branschorganisation för ytbeläggningar) polymerdispersion titandioxid mineraliska fyllmedel silikatiska fyllmedel vatten förtjockare dispergeringsmedel vätmedel pH-regulatorer skyddsmedel för lagring på bas av BIT/ZPT
Säkerhet	Beakta säkerhetsdatablad! Säkerhetsanvisningar avser bruksfärdig, ej applicerad produkt.
EUH210	Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
EUH208	Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Tekniskt faktablad

StoPrep In

EUH211

Dessa är konserveringsmedel.
Undvik kontakt med huden och ögonen.

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se