


Tekniskt faktablad

StoPrep Isol

Vattenburen, isolerande, katjonisk grundmålning



Karakteristik

Användning

- utvändigt
- invändigt
- som isolerskikt och grundbeläggning för efterföljande dispersionsfärg, silikatfärg och silikonhartsfärg invändigt
- som isolerskikt och grundbeläggning för efterföljande dispersionsfärg och silikonhartsfärg utvändigt
- för alkaliska underlag
- för nikotinförorenade underlag
- för underlag med vattenfläckar

Egenskaper

- mycket välisolerande
- mycket god vidhäftning
- isolerande vid alkalitetsbetingade fläckar och färgtonsskillnader i slutbeläggningen
- isolerande vid nikotinfläckar, sotfläckar, vattenfläckar
- isolerande vid missfärgning av träkomponenter, t.ex. lignin i spånskivor, gipsskivor
- snabbtorkande tack vare katjoniskt bindemedel
- reducerar underlagets absorptionsförmåga
- vidhäftningsförbättrande
- svag lukt

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Densitet	EN ISO 2811	1,3 - 1,5 g/cm ³	
Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.			

Underlag

Krav

- Underlag generellt:
- Fast, torrt, rent, bärkraftigt
 - Fett- och dammfri
 - Fri från sinterskikt och släppmedel

Förberedelser

1. Kontrollera och bedöm underlaget innan applicering. Kontrollera den befintliga beläggningens bärkraftighet.
2. Ta bort beläggningar som inte är bärkraftiga.

Tekniskt faktablad

StoPrep Isol

Applicering		
Appliceringstemperatur	Underlags- och lufttemperatur: Lägst temperatur: +5 °C Max. temperatur: +30 °C	
Materialberedning	1. Rör om produkten väl. Anvisning: Produkten är bruksfärdig. Produkten får inte förtunnas. 2. Håll över den mängd som behövs för applicering i en ren behållare. Rekommendation: Applicera produkten med engångsroller och pensel. 3. Förorena inte materialet i originalförpackningen. Anvisning: - Materialet blir tjockflytande vid föroreningar och därmed obrukbart. - Det förorenade materialet kan inte längre lagras.	
Förbrukning	Användningssätt	Förbrukning ca.
	per strykning	0,10 - 0,19 l/m ²
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.		
Beläggningssystem	Mellanbeläggning: - Applicera produkten oförtunnad. - Applicera en andra målning beroende på underlagets typ och skick samt intensiteten hos det isolerande materialet. - På gipsskivor och spånskivor kan en andra målning vara nödvändig. Slutbeläggning: - invändig och utvändig färg från Sto	
Applicering	Pensel, roller	
Torkning, härdning, överarbetningstid	Torkning: - Produkten torkar fysikaliskt genom vattenavdunstning. Följande faktorer påverkar torkning och härdning innan en möjlig överarbetning: - hög luftfuktighet - låga temperaturer - ogynnsamma väderförhållanden	
Rengöring av verktyg	Rengör med vatten direkt efter användning.	
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Applicera inte produkten på järn, stål och fuktiga underlag. Produkten är väderbeständig i begränsad omfattning och får inte utsättas för regn. Överarbota snabbt produkten utvändigt med en ytbeläggning. Vid användning i badrum och sanitära utrymmen. - Produkten är endast lämplig för ytor med vattenexponeringsklass W0-I (låg vattenpåverkan).	

Tekniskt faktablad

StoPrep Isol

- Beakta vattenexponeringsklass enligt DIN 18534-1:2017-04 och enligt faktablad nr 5 från Bundesverband der Gipsindustrie e.V..

Leverans	
Färgton	Vit
Brytbar	Ej brytbar
Lagring	
Lagringsförhållanden	Lagras torrt. Lagras väl tillsluten och frostfritt.
Lagringstid	Använd brutna förpackningar snabbt. Bästa kvalitet i originalförpackning garanteras fram till den maximala lagringstidens utgång. Detta kan avläsas med hjälp av batchnumret på förpackningen. Batchnumret betyder: Siffror 1 = årets siffror, siffror 2 + 3 = vecka Exempel: 6450013223 - lagringstid garanteras t.o.m. vecka 45 år 2026
Märkning	
Produktgrupp	Grundmålning
Sammansättning	Enligt "Vdl-Richtlinie Bautenanstrichmittel" (tysk branschorganisation för ytbeläggningar) polymerdispersion titandioxid silikatiska fyllmedel vatten förtjockare dispergeringsmedel skumdämpare skyddsmedel för lagring på bas av 1,2-benzisotiazolin-3-one (BIT)
Säkerhet	Denna produkt är märkningspliktig enligt gällande EU-förordning. Beakta säkerhetsdatablad! Säkerhetsanvisningar avser bruksfärdig, ej applicerad produkt. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd/ ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare för bortskaffning eller lämnas till kommunal miljöstation.
EUH208	Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion. Dessa är konserveringsmedel. Undvik kontakt med huden och ögonen.
EUH211	Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprinjning. Inandas inte sprj eller dimma.

Tekniskt faktablad

StoPrep Isol

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se