

Tekniskt faktablad

StoPur SD 500

Polyuretanbaserat avsandningsskikt, flexibelt

Karakteristik

Användning	• utvändigt • som bindemedel till StoFloor Landscape Steindekke • för dekorativa naturstensbeläggningar
Egenskaper	• flexibel • vattentät • hög slitstyrka
Utseende	• blank • pigmenterad (röd, grön, grå, svart, beige)
Särskilda egenskaper/upplysningar	• fuktkänslig under härdning

Teknisk data

Kriterium	Standard/testföreskrift	Värde/ Enhet	Upplysningar
Torrhalt		100 %	
Egenvikt		1,41 g/cm ³	
Shore-D		73	

Angivna karakteristiska värden är genomsnittsvärden eller ungefärliga värden. På grund av användningen av naturliga råvaror i våra produkter kan angivna värden för en individuell leverans avvika något utan att påverka produktens lämplighet.

Applicering

Appliceringstemperatur	Lägsta appliceringstemperatur: Minst +10 °C i luft eller på underlag.
Appliceringstid	Vid +10 °C: ca 40 minuter Vid +20 °C: ca 30 minuter Vid +30 °C: ca 15 minuter
Blandningsförhållande	Komponent A : komponent B = 100 : 24 viktdelar
Materialberedning	Komponent A och komponent B levereras i anpassat blandningsförhållande. Blanda noggrant ca 3 minuter med visp/omrörare tills en homogen, klumpfri massa bildas. Förvara komponenterna i rumstemperatur i ett dygn innan användning.
Applicering	Applicera med gummiraka eller stålspackel i jämn tjocklek. Kan även användas utan aggregat som membran.

Tekniskt faktablad

StoPur SD 500

Förbrukning	Stentyp	Bindemedel kg/m ²	Natursten kg/m ²
	1-3 mm	2,1	7-8
	2-4 mm	2,4	10-12
Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.			
Torkning, härdning, överbearbetningstid	Gångtrafik: Vid +20 °C: 12 timmar		
	Max. slitstyrka och kemikaliebeständighet Vid +20 °C: 3 dygn		
Rengöring av verktyg	Rengör med lösningsmedel, t.ex. StoDivers EV 100 eller StoCryl VV. Härdat material tas bort mekaniskt.		
Leverans			
Förpackning	25 kg set		
Lagring			
Lagringsförhållanden	Lagras torrt och frostfritt. Skydda mot direkt solljus.		
Lagringstid	Minst 12 månader i öppnad förpackning (+5 °C till +25 °C).		
Märkning			
Säkerhet	Denna produkt är märkningspliktig enligt gällande EU-förordning. EU-säkerhetsdatablad erhålls vid första beställning. Observera informationen om hantering av produkten, förvaring och avfallshantering.		

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förklarar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se