


Tekniskt faktablad

StoSeal Band BUT-105

Fogband av butylgummi med fiberduksyta



Karakteristik

Användning

- utvändigt
- invändigt
- för tätning och bortkoppling av fogar

Egenskaper

- självhäftande
- hög vidhäftning
- av plastoelektisk butylkautschuk med fiberdukslaminering
- åldringsbeständig
- den fiberdukslaminerade sidan kan beläggas med grundputs från Sto eller klisterbruk
- kortvarigt temperaturbeständig efter montering från -30 °C till +60 °C
- täckpapper skyddar fogbandets klisteryta
- endast begränsat UV-beständig
- mycket lågemitterande: Emicode® EC1 Plus

Format

- bredd: 120 mm
- rullängd: 20 m
- tjocklek butylskikt inklusive fiberduk, utan täckpapper: 0,7 mm

Underlag

Krav

Underlag generellt:
 - Fast, jämn, torr, lämplig för klistering
 - Fett- och dammfri

Förberedelser

1. Rengör underlaget.
2. Grunda kraftigt porösa eller fibrösa underlag, t.ex. isolerskivor av träfiber
 Produkt: StoPrim Butyl
3. Utför vidhäftningstest.

Applicering

Appliceringstemperatur

Underlags- och lufttemperatur:
 Lägsta temperatur: +5 °C
 Max. temperatur: +30 °C

Förbrukning

Utförande

Förbrukning ca.

1,00

m/m

Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden inkl. spill baserade på objektets förhållande.

Tekniskt faktablad

StoSeal Band BUT-105

Applicering

A: Användning i fönsterområdet:

1. Rulla av fogbandet.
 2. Skär till fogbandet.
 3. Dra bort en av de båda skyddsfolierna. Klistra fogbandet på den ena sidan.
 4. Dra bort den andra skyddsfolien. Placera fogbandet på intilliggande underlag.
 5. Tryck fast underlaget.
- Rekommendation: Använd en skarvroller.
Låt fogbandet överlappa i hörnen.

Anvisning!

Fel: Hål i tätningen

Konsekvens: Vatteninträning i det isolerade fasadsystemet med följdskador

1. Se till att butylbanden överlappar tillräckligt i skarvarna.

B: Framställning av fältavgränsningsfogar vid keramiska beläggningar eller naturstensbeläggningar:

Anvisning:

- Beakta konstruktionsdetalj GEN-RC-0200-01.

1. Skär till grundputsens och isoleringen i fältavgränsningsfogen.

Fogbredd: minst 5 mm

Fogdjup: ca 3-8 cm

2. Rulla av fogbandet.
 3. Skär till fogbandet.
 4. Dra bort en av de båda skyddsfolierna.
 5. Klistra på den ena halvan av fogbandet, t.ex. till vänster om fogen.
 6. Tryck fogbandet en bit in i isolerfogen.
 7. Dra bort den andra skyddsfolien. Klistra på den andra halvan av fogbandet.
 8. Tryck fast underlaget. Säkerställ att fogbandet fäster väl på grundputsen.
- Verktyg: Skarvroller

C: Korsningar av vertikala och horisontella fogar:

1. Klistra det horisontella fogbandet över det vertikala.

D: Vidhäftningsbruk

1. Applicera en vidhäftare på butylbandet.

Vidhäftare: StoPrep Contact + 20 vikt-% cement

Alternativ: StoColl KM + 10 vikt-% vatten

Följ aktuellt tekniskt faktablad.

Efter att vidhäftaren torkat kan den keramiska beläggningen eller naturstensbeläggningen läggas.

**Anvisningar,
rekommendationer, speciell
information, övrigt**

Lagring:

- Förvara inte fogbandet över +28 °C. Detta kan leda till problem vid borttagning av skyddsfolien.

Leverans

Färgton

Butylgummi: grå, fiberduksyta: vit

Förpackning

Rulle

Tekniskt faktablad

StoSeal Band BUT-105

Lagring

Lagringsförhållanden Förvaras torrt och i rumstemperatur. Skydda mot solljus.

Lagringstid 12 månader i oöppnad originalförpackning.

Märkning

Produktgrupp Isolerade fasadsystem - tillbehör

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se